

ポリウレタン樹脂塗料

カンペ立駐機レタンLTC

系 統 2液形ポリウレタン樹脂系上塗塗料

適用規格 —

ホルムアルデヒド放散等級 —

特 長

- 1) 低温環境下(5℃)での硬化性に優れます。
- 2) 優雅なつやと抜群の光沢保持性を有しております。
- 3) 耐候性、耐薬品性に優れています。
- 4) 耐摩耗性が優れています。
- 5) エポキシ樹脂さび止めとの組合せにより高い防食性を発揮します。

塗装条件

塗装方法	は け	ローラー			
希 釈 率	20～30%	20～30%			
標準所要量 (kg/m ² /回)	0.13	0.13			
希 釈 剤	カンペ立駐機レタン用シンナー				

注) 標準所要量は、個々の条件によって異なります。
標準所要量は、塗装作業に必要な使用量の数値です。

塗装間隔

温 度		20℃	5℃
項 目	最 短	4時間	4時間
	最 長	7日	7日
使 用 時 限		1.5時間	4時間

塗料性状

	項 目	内 容
1	荷 姿	17.6kgセット、3.96kgセット ベース: 16kg、3.6kg 硬化剤: 1.6kg、0.36kg
2	混 合 比	ベース / 硬化剤 = 10 / 1
3	色	淡彩色
4	つ や	つや有り
5	仕 上 が り 感	平 滑
6	塗 料 比 重	1.18(白)
7	溶 剤 比 重	0.87
8	加 熱 残 分	57%(白)
9	劇 物 表 示 (品名・含有量)	—
10	労 安 法 上 の 表 示 有 害 物	ベース: キシレン トルエン 酢酸イソブチル 酢酸エチル エチルメチルケトン エチルベンゼン 硬化剤: トルエン 酢酸エチル
11	有機則/特化則	ベース: 第2種有機溶剤等 硬化剤: 第2種有機溶剤等
12	消 防 法 に よ る 危 険 物 区 分	ベース: 第4類 第1石油類(非水溶性) 硬化剤: 第4類 第1石油類(非水溶性)
13	硬 化 剤 の 成 分 に よ る 区 分	イソシアネート

主な適用素材

鉄部、亜鉛メッキ

主な適用下塗塗料

エスコ、エスコLTC、エポマリンGX

主な適用中塗塗料

主な適用上塗塗料

使用上の注意事項

- 1) 使用前は十分攪拌して下さい。
- 2) ポットライフは5℃で4時間程度ですので、2～3時間で使い切れる量を調査して下さい。また20℃付近では1.5時間と極端に短くなりますので、速やかに使い切して下さい。
- 3) 25℃以上では付着不良を起こす場合があるので使用しないで下さい。
- 4) 硬化剤は湿気を吸いやすいため、密封して湿気の少ないところに保管して下さい。
- 5) シンナーは専用シンナーを用いて下さい。
- 6) 一度に厚く塗ると発泡することがあります。
- 7) その他、塗料の取り扱いについての一般的な注意事項の詳細についてはSDS(安全データシート)を参照して下さい。
- 8) 20℃を超える環境では「カンペ立駐機レタン」を使用して下さい。
- 9) 硬化剤とシンナーは、「カンペ立駐機レタン」と共通です。

注) 上記の数値は標準を示すもので、若干の変動があります。

※本製品説明書の内容には、予告なくして変更することがありますのであらかじめご了承ください。