

シリコン配合1液水性微弾性透湿形基礎巾木用塗料

アレスキソハバキコート

系 統 水性反応硬化形つや消し塗料

適用規格

ホルムアルデヒド放散等級 —

特 長

- 1) 完全つや消しの落ち着いた仕上げになります。
- 2) 防水性、透湿性に優れています。
- 3) 防カビ、防藻性を付与しています。
- 4) 基礎コンクリートの中性を抑制します。
- 5) シリコン配合効果により長期耐久性に優れています。
- 6) ヘアークラックを充填補修することができます。
- 7) 反応硬化形のため塗膜は強靱で、微弾性を有しています。
- 8) 水性のため塗装時の臭気が少なく安全です。

塗装条件

塗装方法	中毛 ローラー				
希 積 率	5~10%				
標準所要量 (kg/m ² /回)	0.3				
希 積 剤	上 水				

注) 標準所要量は、個々の条件によって異なります。
標準所要量は、塗装作業に必要な使用量の数値です。

塗装間隔

		温 度	23℃	
標準塗装間隔	最 短	3 時間		
	最 長	7 日		
使用 時 限		—		

塗料性状

項 目	内 容
1 荷 姿	16kg、4kg
2 混 合 比	—
3 色	白および淡彩色
4 つ や	無
5 仕 上 ぎ 感	平 滑
6 塗 料 比 重	1.50(白)
7 溶 剤 比 重	1.00(上 水)
8 加 熱 残 分	71%(白)
9 劇 物 表 示 (品名・含有量)	—
10 労 安 法 上 の 表 示 有 害 物	—
11 有 機 則 / 特 化 則	—
12 消 防 法 に よ る 危 険 物 区 分	非 危 険 物
13 硬 化 剤 の 成 分 に よ る 区 分	—

主な適用素材

モルタル、コンクリート等

主な適用下塗塗料

エコカチオンシーラー、浸透形Mシーラー、エボMシーラー

主な適用中塗塗料

主な適用上塗塗料

使用上の注意事項

- 1) 必ずシーラーを塗装して下さい。
- 2) 養生テープの取りはずしは早めに行なって下さい。
- 3) 低温時(5℃以下)、多湿時(85%RH以上)降雨の時は塗装を避けて下さい。
- 4) 低温時は塗装間隔が長くなる場合がありますのでご注意ください。
- 5) 脆弱な下地には、「エコカチオンシーラー」の代わりに「浸透形Mシーラー」、「エボMシーラー」を使用して下さい。
- 6) アレスキソハバキコートは、一般の塗料と比べて粘度が高めです。
良くかき混ぜてから塗装して下さい。
- 7) その他、塗料の取り扱いについての一般的な注意事項の詳細についてはSDS
(安全データシート)を参照して下さい。

注) 上記の数値は標準を示すもので、若干の変動があります。

※本製品説明書の内容には、予告なくして変更することがありますのであらかじめご了承ください。