

複層塗材RE 主材

マルチタイルラフRE

系 統 反応硬化形成樹脂エマルジョン系複層仕上塗材

適用規格 JIS A 6909 複層塗材RE 主材

ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆

特 長

- 1) ソフトな感じから、重厚で立体感のある各種の模様が可能です。
- 2) 上塗りとの組み合わせにより、仕上りの色彩が自由に選択でき、耐久性の高い塗膜が得られます。
- 3) 水性で安全であり、使いやすい1液タイプです。

塗装条件

塗装方法	ベース吹き 万能ガン	パターン吹き タイルガン			
希 釈 率	0～3%	0～3%			
標準所要量 (kg/m ² /回)	0.8～1.5	0.8～1.2			
希 釈 剤	上 水				

注) 標準所要量は、個々の条件によって異なります。
標準所要量は、塗装作業に必要な使用量の数値です。
※) JIS仕様の詳細については関西ペイント販売(株)までお問合せください。

塗装間隔

項 目		温 度	
標準塗装間隔	最 短	23℃	8時間
	最 長		7日
使 用 時 限		—	

塗料性状

	項 目	内 容
1	荷 姿	20kg
2	混 合 比	—
3	色	白
4	つ や	つや消し
5	仕 上 が り 感	凸凹状
6	塗 料 比 重	1.61
7	溶 剤 比 重	1.00(上水)
8	加 熱 残 分	75%
9	劇 物 表 示 (品名・含有量)	—
10	労 安 法 上 の 表 示 有 害 物	—
11	有 機 則 / 特 化 則	—
12	消 防 法 に よ る 危 険 物 区 分	非危険物
13	硬 化 剤 の 成 分 に よ る 区 分	—

JIS A 6909 適用システム

複層塗材RE 下塗材	エコカチオンシーラー、 マルチタイルコンクリートプライマーEPO
複層塗材RE 主材	本品
複層塗材RE 上塗材	コスモレタン、コスモシリコン、 アレスアクアシリコンACⅡ、セラMシリコン、セラMシリコンⅢ

主な適用素材

コンクリート、モルタル等

主な適用下塗塗料

エコカチオンシーラー、マルチタイルコンクリートプライマーEPO
アレススタイルシーラー

主な適用上塗塗料

コスモレタン、コスモシリコン、アレスアクアグロス、アレスアクアレタン、
アレスアクアシリコンACⅡ、アレスアクアフッソ中塗～アレスアクアフッソⅡ上塗、
セラMレタン、セラMシリコンⅢ

使用上の注意事項

- 1) ヘッド押さえの場合は塗装後、夏場では20分以内、冬場では30分以内に、プラスチックローラーで押さえて下さい。
- 2) 希釈率は、塗装環境温度によって変動するので、模様と塗装作業性を確認しながら粘度を調整して下さい。
- 3) 模様は、希釈率・ガン口径・吹き付け圧力により変化するので、事前に所定の模様が出来ることを確認して吹きつけ作業を行って下さい。
- 4) 低温時(5℃以下)、多湿時(85%RH以上)、降雨、降雪、結露の予想される時は施工を止めて下さい。
- 5) アレスアクアフッソⅡ上塗りを塗装する場合は、必ず専用中塗りをご使用下さい。
- 6) その他、塗料の取り扱いについての一般的な注意事項の詳細についてはSDS(安全データシート)を参照して下さい。

注) 上記の数値は標準を示すもので、若干の変動があります。

※本製品説明書の内容には、予告なくして変更することがありますのであらかじめご了承ください。