

特殊フタル酸樹脂エナメル

アレスネクストⅢ

系 統 特殊フタル酸樹脂エナメル

適用規格 -

ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆

特 長

- 1) 優雅で肉持ち感のある流麗な仕上がりが得られます。
- 2) ローラー、ハケ塗り作業性に優れています。
- 3) レベリング性が良く、隠ぺい性に優れ、トマリが良好です。
- 4) 防火材料認定品(JASS18の仕様に準拠)
NM-8585(塗料塗装/不燃材料)
QM-9816(塗料塗装/準不燃材料)
RM-9364(塗料塗装/難燃材料)
- 5) F☆☆☆☆表示製品です。

塗装条件

塗装方法	は け	ローラー	エアレス スプレー		
希 積 率	0~10%	0~10%	5~15%		
標準塗付量 (kg/m ² /回)	0.10~0.12	0.10~0.12	0.13~0.15		
希 積 剤	塗料用シンナーA				

- 注) (1) 標準所要量は、個々の条件によって異なります。
(2) 標準塗付け量は、0.09(kg/m²/回)です。
(3) 所要量・塗付け量の定義は、JASS18に準拠しております。

塗装間隔

項 目		温 度
		23℃
標準塗装間隔	最 短	16時間
	最 長	7 日
使用 時 限		—

塗料性状

	項 目	内 容
1	荷 姿	15kg、4kg
2	混 合 比	—
3	色	白及び各色
4	つ や	5分つや、3分つや
5	仕 上 が り 感	平 滑
6	塗 料 比 重	1.36(白)
7	溶 剤 比 重	0.80
8	加 熱 残 分	70%(白)
9	劇 物 表 示 (品名・含有量)	—
10	労 安 法 上 の 表 示 有 害 物	キシレン メタノール エチルベンゼン —
11	有機則/特化則	第3種有機溶剤等
12	消 防 法 に よ る 危 険 物 区 分	第4類 第2石油類(非水溶性)
13	硬 化 剤 の 成 分 に よ る 区 分	—

注) 上記の数値は標準を示すもので、若干の変動があります。

主な適用素材

鉄、木部

主な適用下塗塗料

JISさび止め各種、ザウルスEXⅡ、アクアグランドコートⅡ、ホルス下塗白(F4)、カンベ1液M木部下塗HG、スーパーザウルスⅡ、ラスゴンセーフティ(K)

主な適用中塗塗料

主な適用上塗塗料

使用上の注意事項

- 1) 施工直前や施工当日中に降雨、降雪、結露のおそれがある場合 及び 塗装場所が気温5℃以下・湿度85%以上の時、または塗装場所の換気が十分行えないと考えられる場合は、原則的に施工を避けてください。低温では乾燥遅延となり、高温・高湿度では標準板・見本板に比べ仕上がりが若干変化する可能性があります。
- 2) 開缶後は、缶底から十分にかき混ぜて中身を均一にしてください。
- 3) ローラーは、短毛ローラーを使用して下さい。
- 4) コンクリート、モルタル等のアルカリ性素材には塗装しないで下さい。
- 5) ラスゴンセーフティ(K)、ラスゴンセーフティ(K) 超速乾の上に塗装する際は、エアレススプレー塗装は不可です。また、ラスゴンセーフティ厚膜仕様(70μm)の上にハケ・ローラー塗装する際は、48時間以上の塗装間隔で塗装して下さい。
- 6) 塗り継ぎや補修でつやむらが出やすいので、面を切って通しで塗装して下さい。
- 7) 被塗物の形状、素地の状態、膜厚、色相、希釈率、塗り重ね乾燥時間などにより、実際のつやと若干違って見える場合があります。事前に試し塗りの上、本施工に入ってください。
- 8) 速乾サビナイト上に塗装する場合は以下の塗装間隔で塗装して下さい。
5℃:72時間以上 23℃:48時間以上
- 9) 開缶後は、一度に使い切ってください。やむを得ず保管する場合は密栓してから冷暗所で保存し、速やかに使い切ってください。
- 10) 室内暗所に塗装された場合、白・淡彩は黄変することがあります。
- 11) その他、塗料の取扱いについての一般的な注意事項の詳細については SDS(安全データシート)を参照下さい。

※本製品説明書の内容には、予告なくして変更することがありますのであらかじめご了承ください。