

ポリウレタン樹脂塗料

レタンPG80

系 統 2液形ポリウレタン樹脂系上塗塗料

適用規格 —

ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆

特 長

- 1) 乾燥性で、指触乾燥性はラッカーに匹敵します。
- 2) 優雅なつやと抜群の光沢保持性を有しております。
- 3) 自動車補修用塗料でメタリック、原色が豊富です。

塗装条件

塗装方法	エナメル色 エアースプレー	メタリック色 エアースプレー	クリアー エアースプレー		
希 積 率	50~70%	100~120%	5~20%		
標準所要量 (kg/m <sup>2</sup> /回)	0.15	0.15	0.15		
希 積 剤	レタンPGシンナー				

注) 標準所要量は、個々の条件によって異なります。  
標準所要量は、塗装作業に必要な使用量の数値です。

塗装間隔

項 目	温 度		23℃	
	最 短	最 長	20 分	7 日
標準塗装間隔				
使 用 時 限			8 時間	

塗料性状

項 目	内 容
1 荷 姿	17.6kgセット ベース: 16kg 硬化剤: 1.6kg
2 混 合 比	ベース / 硬化剤 = 10 / 1
3 色	白および各色
4 つ や	つや有り
5 仕 上 が り 感	平 滑
6 塗 料 比 重	1.16(白)
7 溶 剤 比 重	0.88
8 加 熱 残 分	56%(白)
9 劇 物 表 示 (品名・含有量)	—
10 労 安 法 上 の 表 示 有 害 物	ベース: トルエン 硬化剤: トルエン 酢酸エチル
11 有 機 則 / 特 化 則	ベース: 第2種有機溶剤等 硬化剤: 第2種有機溶剤等
12 消 防 法 に よ る 危 険 物 区 分	ベース: 第4類 第1石油類(非水溶性) 硬化剤: 第4類 第1石油類(非水溶性)
13 硬 化 剤 の 成 分 に よ る 区 分	イソシアネート

主な適用素材

鉄部、コンクリート、モルタル

主な適用下塗塗料

エスコ、マルチタイルコンクリートプライマーEPO

主な適用中塗塗料

主な適用上塗塗料

使用上の注意事項

- 1) 硬化剤は湿気を吸いやすいため、密封して湿気の少ないところに保管して下さい。
- 2) シンナーは専用シンナーを用いて下さい。
- 3) 一度に厚く塗ると発泡することがあります。
- 4) その他、塗料の取り扱いについての一般的な注意事項の詳細についてはSDS(安全データシート)を参照して下さい。

注) 上記の数値は標準を示すもので、若干の変動があります。

※本製品説明書の内容には、予告なくして変更することがありますのであらかじめご了承ください。