

超低汚染水性フッ素樹脂塗料用中塗

リベルセラトップF中塗

系 統 超低汚染水性フッ素樹脂塗料用中塗

適用規格 —

ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆

特 長

- 1) 下塗塗料、フッ素樹脂上塗塗料との付着性に優れます。
- 2) 乾燥性に優れます。
- 3) 水性で臭気も少なく、はけ塗り・ローラー塗り・エアレス塗り、いずれの塗装も可能です。
- 4) 1液形です。
- 5) 内外部に幅広く適用できます。

塗装条件

塗装方法	は け	ローラー	エアレス スプレー		
希 積 率	3~8%	3~8%	10~20%		
標準所要量 (kg/m ² /回)	0.13~0.17	0.13~0.17	0.17~0.20		
希 積 剤	上 水				

注) 標準所要量は、個々の条件によって異なります。
標準所要量は、塗装作業に必要な使用量の数値です。

塗装間隔

項 目	温 度		23℃	
	最 短	2時間		
標準塗装間隔	最 長	7 日		
使 用 時 限	—			

塗料性状

項 目	内 容
1 荷 姿	15kg
2 混 合 比	—
3 色	白及び各色
4 つ や	つや有り
5 仕 上 ぎ 感	平 滑
6 塗 料 比 重	1.25(白)
7 溶 剤 比 重	1.00(上水)
8 加 熱 残 分	57%(白)
9 劇 物 表 示 (品名・含有量)	—
10 労 安 法 上 の 表 示 有 害 物	—
11 有 機 則 / 特 化 則	—
12 消 防 法 に よ る 危 険 物 区 分	非 危 険 物
13 硬 化 剤 の 成 分 に よ る 区 分	—

主な適用素材

コンクリート、モルタル、スレート板

主な適用下塗塗料

リベルマイスター21、リベルマイスター

主な適用中塗塗料

主な適用上塗塗料

リベルセラトップF II

使用上の注意事項

- 1) 開缶後よくかきまぜて中身を均一にしてから使用して下さい。
- 2) 性能を発揮する塗膜を形成するのに必要な最低造膜温度があるため、5℃以下の使用は避けて下さい。
- 3) モルタル・コンクリート素地のアルカリ度はpH10以下、表面含水率は10%以下(ケット科学社製(H-2))または5%以下(ケット科学社製HI-500シリーズ:コンクリートレンジ)まで乾燥させた後、適切な下塗りを塗装後に本品を塗装して下さい。
- 4) 塗装後 2時間以内(23℃)に降雨が予測される場合は塗装を避けて下さい。
- 5) 高温(40℃以上)および低温(5℃以下)での保存は避けて下さい。
- 6) 塗装用具等の洗浄の際、水で落ちにくい場合はラッカーシンナーを用いて取り除いて下さい。
- 7) 換気の良い場所で取り扱い、容器はその都度密栓して下さい。
- 8) その他、塗料の取り扱いについての一般的な注意事項の詳細についてはSDS(安全データシート)を参照して下さい。

注) 上記の数値は標準を示すもので、若干の変動があります。

※本製品説明書の内容には、予告なくして変更することがありますのであらかじめご了承ください。