

防水形石調仕上材 下塗材

アレスシリコンストーン下塗材

系 統 防水形アクリルゴム系下地調整材

適用規格

ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆

特 長

- 1) シーラーレス塗装が可能です。
- 2) 各種下地への付着性が優れています。
- 3) 微弾性を有しています。
- 4) 肉やせが少なく、クラック充填性が優れています。
- 5) 防水性に優れています。

塗装条件

塗装方法	砂骨 ローラー	リシンガン			
希 積 率	0~3%	7~10%			
標準所要量 (kg/m <sup>2</sup> /回)	0.7~1.2	0.9~1.4			
希 積 剤	上 水				

注) 標準所要量は、個々の条件によって異なります。  
標準所要量は、塗装作業に必要な使用量の数値です。

塗装間隔

		温 度	23℃	
標準塗装間隔	最 短	6 時間		
	最 長	7 日		
使用 時 限		—		

塗料性状

項 目	内 容
1 荷 姿	16kg
2 混 合 比	—
3 色	標準色(5色)
4 つ や	無
5 仕 上 ぎ 感	凸凹状
6 塗 料 比 重	1.30
7 溶 剤 比 重	1.00(上 水)
8 加 熱 残 分	74%
9 劇 物 表 示 (品名・含有量)	—
10 労 安 法 上 の 表 示 有 害 物	メタノール
11 有 機 則 / 特 化 則	—
12 消 防 法 に よ る 危 険 物 区 分	非危険物
13 硬 化 剤 の 成 分 に よ る 区 分	—

主な適用素材

コンクリート、モルタル、PCパネル、ALCパネル

主な適用下塗塗料

エコカチオンシーラー

主な適用中塗塗料

主な適用上塗塗料

アレスシリコンストーン主材

使用上の注意事項

- 1) 低温時(5℃以下)、多湿時(85%以上)での塗装は避けて下さい。
- 2) モルタル・コンクリート素地のアルカリ度はpH10以下、表面含水率は10%以下(ケット科学社製(H-2))または5%以下(ケット科学社製HI-500シリーズ:コンクリートレンジ)まで乾燥させた後、適切な下塗りを塗装後に本品を塗装して下さい。
- 3) 新設素材面や旧塗膜の吸い込みが著しい場合には必ずシーラーを塗装して下さい。
- 4) ALC(新築)においては、シーラーを十分に塗付した後に、下塗材を素穴が無くなるように塗り付けてください。
- 5) 塗装前には漏水処理、クラック処理を行って下さい。
- 6) 旧塗膜のチョーキング層は高圧水洗などで除去して下さい。
- 7) 旧塗装の浮きは電動サンダーなどで除去して下さい。
- 8) 目違い、段差などは樹脂モルタルなどで補修して下さい。(補修後はシーラーを塗装して下さい。)
- 9) 換気の良い場所で取り扱い、容器はその都度密栓してください。
- 10) その他、塗料の取り扱いについての一般的な注意事項の詳細についてはSDS(安全データシート)を参照して下さい。

注) 上記の数値は標準を示すもので、若干の変動があります。

※本製品説明書の内容には、予告なくして変更することがありますのであらかじめご了承ください。