

防水形外装薄塗材E

シリコンテックス

系 統 多機能水性アクリルシリコン樹脂系単層弾性塗料

適用規格 JIS A 6909 防水形外装薄塗材E 主材

ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆

特 長

- 1) 水性アクリルシリコン樹脂の含有により長期の耐候性に優れています。
- 2) 防カビ性・防藻性に優れています。
- 3) 透湿性に優れています。
- 4) 速乾で耐初期降雨性に優れ、微臭です。

塗装条件

塗装方法	多孔質ローラー	中毛ウールローラー			
希 積 率	0~2%	10~15			
標準所要量 (kg/m ² /回)	0.80~1.00	0.15~0.30			
希 積 剤	上 水				

注) 標準所要量は、個々の条件によって異なります。
標準所要量は、塗装作業に必要な使用量の数値です。
塗装仕様はカタログを参照してください。

塗装間隔

項 目	温 度	23℃	
	標準塗装間隔	最 短	4 時間
		最 長	7 日
使 用 時 限	—		

塗料性状

項 目	内 容
1 荷 姿	16kg
2 混 合 比	—
3 色	白及び各色
4 つ や	つや有り
5 仕 上 が り 感	平滑、さざ波状
6 塗 料 比 重	1.18(白)
7 溶 剤 比 重	1.00(上 水)
8 加 熱 残 分	53%(白)
9 劇 物 表 示 (品名・含有量)	—
10 労 安 法 上 の 表 示 有 害 物	—
11 有 機 則 / 特 化 則	—
12 消 防 法 に よ る 危 険 物 区 分	非危険物
13 硬 化 剤 の 成 分 に よ る 区 分	—

注) 上記の数値は標準を示すもので、若干の変動があります。

JIS A 6909 適用システム

防水形外装薄塗材E	下塗材:エコカチオンシーラー、 マルチタイルコンクリートプライマー-EPO 主 材:本品
-----------	--

主な適用素材

コンクリート、モルタル

主な適用下塗塗料

エコカチオンシーラー、エポMシーラー、アレスホルダーHG

主な適用上塗塗料

使用上の注意事項

- 1) モルタル・コンクリート素地のアルカリ度はpH10以下、表面含水率は10%以下(ケット科学社製(H-2))または5%以下(ケット科学社製HI-500シリーズ;コンクリートレンジ)まで乾燥させた後、適切な下塗りを塗装後に本品を塗装して下さい。
- 2) 塗り替えの場合、旧塗膜の劣化が著しい時は、サンダー・ワイヤブラシなどで、脆弱な塗膜を完全に除去し、高圧水洗を行なったのち1日乾燥後塗付して下さい。
- 3) 気温5℃以下、湿度85%RH以上、降雨、降雪、強風の予想される場合は、塗装を中止して下さい。
- 4) 塗装前には漏水処理、クラック処理を行って下さい。
- 5) 旧塗膜がスタッコのような場合は、各工程の塗料を十分に塗り込んで下さい。また、弾性スタッコへの塗装は避けて下さい。
- 6) 新設時および、改修工事でセメント系ファイラーで行なった場合、低温・高湿度の施工が予想される場合は、(エフロエッセンス、つや引け防止のため)溶剤系シーラーを入れて下さい。
- 7) 容器を屋外放置すると塗料表面が皮張りする危険があります。屋外放置は厳禁です(または、シート養生して下さい)。
- 8) 換気の良い場所で取り扱い、容器はその都度密栓してください。
- 9) その他、塗料の取り扱いについての一般的な注意事項の詳細については、

※本製品説明書の内容には、予告なくして変更することがありますのであらかじめご了承ください。