

合成樹脂調合ペイント

SDホルスF4

系 統 長油性フタル酸樹脂系上塗塗料

 適用規格 JIS K 5516 合成樹脂調合ペイント 1種
 ※つや有りのみ適用される規格です

ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆

特 長

- 1) 塗装作業性に優れています。
- 2) 光沢、仕上がり肌が優れています。
- 3) 防火材料認定品 (JASS18の仕様に準拠)
 NM-8585 (塗料塗装/不燃材料)
 QM-9816 (塗料塗装/準不燃材料)
 RM-9364 (塗料塗装/難燃材料)
- 4) 内・外部に適用できます。

塗装条件

塗装方法	は け	ローラー	エアレス スプレー		
希 積 率	0~10%	0~10%	5~15%		
標準所要量 (kg/m ² /回)	0.12	0.12	0.15		
希 積 剤	塗料用シンナーA				

 (注) 標準所要量は、個々の条件によって異なります。
 標準所要量は、塗装作業に必要な使用量の数値です。

塗装間隔

項 目		温 度	
		23℃	5℃
標準塗装間隔	最 短	16時間	24時間
	最 長	7 日	7 日
使用 時 限		—	—

塗料性状 ※上記JIS規格は、つや有りのみ適用されます。

項 目	内 容
1 荷 姿	15kg、4kg
2 混 合 比	—
3 色	白及び各色
4 つ や	つや有り、5分つや、3分つや、つや消し
5 仕 上 ぎ 感	平 滑
6 塗 料 比 重	1.32(白)
7 溶 剤 比 重	0.80
8 加 熱 残 分	67%(白)
9 劇 物 表 示 (品名・含有量)	—
10 労 安 法 上 の 表 示 有 害 物	キシレン メタノール エチルベンゼン
11 有 機 則 / 特 化 則	第3種有機溶剤等
12 消 防 法 に よ る 危 険 物 区 分	第4類 第2石油類(非水溶性)
13 硬 化 剤 の 成 分 に よ る 区 分	—

主な適用素材

鉄、木部

主な適用下塗塗料

JISさび止め各種、ザウルスEXⅡ、アクアグランドコートⅡ、ホルス下塗白(F4)、カンベ1液M木部下塗HG、スーパーザウルスⅡ、ラスゴンセーフティ(K)

主な適用中塗塗料

主な適用上塗塗料

使用上の注意事項

- 1) ラスゴンセーフティ(K)、ラスゴンセーフティ(K) 超速乾の上に塗装する場合は、エアレススプレー塗装はできません。
 また、ラスゴンセーフティの厚膜仕様(70μm)の上にハケ・ローラー塗装する場合は、48時間以上の塗装間隔で塗装して下さい。
- 2) つや調整品はJIS適合品ではありませんのでご注意ください。
- 3) 耐水性は十分でないので没水部などでの使用は避けて下さい。コンクリート、モルタル、スレートなどのアルカリ性素材に塗装しないようにして下さい。
- 4) 速乾サビナイト上に塗装する場合は以下の塗装間隔で塗装して下さい。
 5℃:72時間以上 23℃:48時間以上
- 5) 塗料が染み込んだウエス等は自然発火の恐れがあります。使用したウエスは、必ず焼却するか、水の入った容器に入れて処理して下さい。
- 6) 暗所に適用された場合、白・淡彩は黄変することがあります。
- 7) 換気の良い場所で取り扱い、容器はその都度密栓して下さい。
- 8) その他、塗料の取扱いについての一般的な注意事項の詳細については SDS(安全データシート)を参照下さい。

(注) 上記の数値は標準を示すもので、若干の変動があります。

※本製品説明書の内容には、予告なくして変更することがありますのであらかじめご了承ください。