

浸透撥水剤

水性エクセラ

系 統 特殊アルコキシシランエマルジョン系撥水剤

適用規格 —

ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆

特 長

- 1) 撥水持続性が非常に優れています。
- 2) コンクリートの保護および濡れ色防止効果に優れています。
- 3) 表面に被膜を形成しないため、コンクリートの意匠感を損ねません。
- 4) 水系なので安全性に優れ、キシレン・トルエンなどの有害物質を配合していません。

塗装条件

塗装方法	は け	ローラー	エアレス スプレー		
希 積 率	0%	0%	0%		
標準所要量 (kg/m ² /回)	0.10~0.15	0.10~0.15	0.14~0.18		
希 積 剤	—				

注) 標準所要量は、個々の条件によって異なります。
標準所要量は、塗装作業に必要な使用量の数値です。

塗装間隔

項 目	温 度			
	最 短			
標準塗装間隔	最 長			
使 用 時 限				

塗料性状

項 目	内 容
1 荷 姿	15kg
2 混 合 比	—
3 色	乳白色
4 つ や	—
5 仕 上 ぎ 感	—
6 塗 料 比 重	0.99
7 溶 剤 比 重	1.00(上 水)
8 加 熱 残 分	10%
9 劇 物 表 示 (品名・含有量)	—
10 労 安 法 上 の 表 示 有 害 物	—
11 有 機 則 / 特 化 則	—
12 消 防 法 に よ る 危 険 物 区 分	非危険物
13 硬 化 剤 の 成 分 に よ る 区 分	—

主な適用素材

コンクリート、モルタル、レンガ、素焼タイル

主な適用下塗塗料

主な適用中塗塗料

主な適用上塗塗料

使用上の注意事項

- 1) モルタル・コンクリート素地のアルカリ度はpH10以下、表面含水率は10%以下(ケット科学社製(H-2))または5%以下(ケット科学社製HI-500シリーズ:コンクリートレンジ)まで乾燥させてください。
- 2) 施工する前に、被塗面に付着した、エフロ・レイトランス・汚れ・油分などを十分に除去し乾燥させて下さい。
- 3) 気温5℃以下、湿度85%以上の条件で塗装は避けて下さい。
- 4) 本品塗装後30分以上経過した面に再塗装するとハジキが生じます。本品は必ず1回塗り仕上げを行って下さい。
- 5) 換気の良い場所で取り扱い、容器はその都度密栓して下さい。
- 6) その他、塗料の取り扱いについての一般的な注意事項の詳細についてはSDS(安全データシート)を参照して下さい。

注) 上記の数値は標準を示すもので、若干の変動があります。

※本製品説明書の内容には、予告なくして変更することがありますのであらかじめご了承ください。