

## 防水形仕上塗材・下塗材

## アレス水性ゴムウォールシーラー

系 統 カチオン型水性シーラー

適用規格

ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆

特 長

- 1) 弾性塗材の下塗りとして付着性が優れています。
- 2) 旧塗膜との付着性が良好です。
- 3) アルカリシール効果、吸い込み止めが優れています。
- 4) 水性のため安全性が高いです。

塗装条件

塗装方法	刷毛	ローラー	エアレス		
希 釈 率	0%	0%	0%		
標準所要量 (kg/m <sup>2</sup> /回)	0.15	0.15	0.15		
希 釈 剤	—				

標準所要量は、個々の条件によって異なります。  
標準所要量は、塗装作業に必要な使用量の数値です。

塗装間隔

項 目		温 度	
		23℃	
標準塗装間隔	最 短	2時間	
	最 長		
使用時限			

塗料性状

項 目	内 容
1 荷 姿	15kg
2 混 合 比	—
3 色	乳白色透明
4 つ や	つや有り
5 仕 上 が り 感	平滑
6 塗 料 比 重	1.03
7 溶 剤 比 重	1.00(上水)
8 加 熱 残 分	17%
9 劇 物 表 示 (品名・含有量)	—
10 労 働 法 上 の 表 示 有 害 物	—
11 有 機 則 / 特 化 則	—
12 消 防 法 に よ る 危 険 物 区 分	非危険物
13 硬 化 剤 の 成 分 に よ る 区 分	—

 主な適用素材  
 コンクリート、モルタル、PC板 等

主な適用下塗塗料

 主な適用中塗塗料  
 アレスゴムウォール

主な適用上塗塗料

使用上の注意事項

- 1) カチオン系なので、一般的な水性塗料と混合するとゲル化するため絶対に避けてください。刷毛、ローラーなどの共有も避けてください。
- 2) モルタル・コンクリート素地のアルカリ度はpH10以下、表面含水率は10%以下(ケット科学社製(H-2))または5%以下(ケット科学社製HI-500シリーズ:コンクリート)
- 3) レンジまで乾燥させてください。
- 4) 素地及び旧塗膜に均一になるように塗装してください。
- 5) 吸い込みの著しい素材には2回塗りを行ってください。
- 6) 希釈はしないで下さい。
- 7) 降雨の予想される日や気温及び外気温5℃以下、湿度85%以上での塗装は避けて下さい。(塗装後24時間は雨水に曝されないようにご注意ください。)
- 8) 躯体などかじみ出たシミや水性マジックはとまらないことがあるので注意して下さい。塗料の取扱についての一般的な注意事項の詳細については、SDS(製品安全データシート)を参照して下さい。

注) 上記の数値は標準を示すもので、若干の変動があります。

※本製品説明書の内容には、予告なく変更することがありますのであらかじめご了承ください。