

一液水性アクリルウレタン樹脂塗料

アレス水性ゴムウォールトップU

系 統 水性高耐候性アクリルウレタン樹脂塗料

適用規格 —

ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆

特 長

- 1) 耐候性に優れている。
- 2) 塗膜は強靱で且つ柔軟性があり、JIS A6021の上塗りとして適用できる。
- 3) 水性で臭気も少なく、ハケ塗り・ローラー塗り・エアレス塗りなどで塗装できる。
- 4) 耐水性、耐アルカリ性に優れる。
- 5) 一液型である。

塗装条件

塗装方法	は け	ローラー	エアレス スプレー		
希 積 率	0~10%	0~10%	0~10%		
標準所要量 (kg/m <sup>2</sup> /回)	0.14	0.14	0.16		
希 積 剤	上 水				

注) 標準所要量は、個々の条件によって異なります。  
標準所要量は、塗装作業に必要な使用量の数値です。

塗装間隔

		温 度	23℃	
標準塗装間隔	最 短	2 時間		
	最 長	7 日		
使用 時 限		—		

塗料性状

項 目	内 容
1 荷 姿	16kg
2 混 合 比	—
3 色	白及び各色
4 つ や	つや有り
5 仕 上 が り 感	平 滑
6 塗 料 比 重	1.17 (白)
7 溶 剤 比 重	1.00 (上 水)
8 加 熱 残 分	52% (白)
9 劇 物 表 示 (品名・含有量)	—
10 労 安 法 上 の 表 示 有 害 物	—
11 有 機 則 / 特 化 則	—
12 消 防 法 に よ る 危 険 物 区 分	非 危 険 物
13 硬 化 剤 の 成 分 に よ る 区 分	—

主な適用素材

コンクリート、モルタル

主な適用下塗塗料

主な適用中塗塗料

アレスゴムウォール

主な適用上塗塗料

使用上の注意事項

- 1) 開缶後よくかきまぜて中味を均一にしてから使用して下さい。
- 2) 性能を発揮する塗膜を形成するのに必要な最低造膜温度があるため、5℃以下での使用は避けて下さい。
- 3) モルタル・コンクリート素地のアルカリ度はpH10以下、表面含水率は10%以下(ケット科学社製(H-2))または5%以下(ケット科学社製HI-500シリーズ:コンクリートレンジ)まで乾燥させた後、適切な下塗りを塗装後に本品を塗装して下さい。
- 4) 湿度85%以上の環境では塗装を避けて下さい。
- 5) 塗装後2時間以内(20℃)で降雨が予想される場合は塗装を避けて下さい。
- 6) 高温(40℃以上)および低温(0℃以下)での保存は避けて下さい。
- 7) 塗装用具等の洗浄の際、水で落ちにくい場合はラッカーシンナーを用いて取り除いて下さい。
- 8) 換気のよい場所で取り扱い、容器はその都度密栓してください。
- 9) その他、塗料の取り扱いについての一般的な注意事項の詳細についてはSDS(安全データシート)を参照して下さい。

注) 上記の数値は標準を示すもので、若干の変動があります。

※本製品説明書の内容には、予告なくして変更することがありますのであらかじめご了承ください。