

ケイカル板用カチオン系アクリルシリコン樹脂  
エマルジョンシーラー

アレス水性ケイカルシーラー

系 統 ケイカル板用カチオン系アクリルシリコン樹脂  
エマルジョンシーラー

適用規格 —

ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆

特 長

- 1) カチオン系アクリルシリコン樹脂により、ケイ酸カルシウム板に対する浸透性・密着性に優れている。
- 2) 旧塗膜との付着性が良い。
- 3) アルカリシール効果、吸い込み止めが優れている。
- 4) 水性の為、安全性が高い。
- 5) F☆☆☆☆表示製品です。

塗装条件

塗装方法	は け	ローラー			
希 積 率	0%	0%			
標準所要量 (kg/m <sup>2</sup> /回)	0.13~0.17	0.13~0.17			
希 積 剤	—				

注) 標準所要量は、個々の条件によって異なります。  
標準所要量は、塗装作業に必要な使用量の数値です。

塗装間隔

		温 度	23℃	
標準塗装間隔	最 短	2 時間		
	最 長	7 日間		
使用時 限		—		

塗料性状

項 目	内 容
1 荷 姿	15kg
2 混 合 比	—
3 色	乳白色透明
4 つ や	—
5 仕 上 が り 感	平 滑
6 塗 料 比 重	1.02
7 溶 剤 比 重	1.00(上 水)
8 加 熱 残 分	11%
9 劇 物 表 示 (品名・含有量)	—
10 労 安 法 上 の 表 示 有 害 物	—
11 有 機 則 / 特 化 則	—
12 消 防 法 に よ る 危 険 物 区 分	非 危 険 物
13 硬 化 剤 の 成 分 に よ る 区 分	—

主な適用素材

ケイ酸カルシウム板、スレート板、モルタルなど

主な適用下塗塗料

主な適用中塗塗料

主な適用上塗塗料

ビニデラックス各種、アレスアクアグロス、アレスエコクリーングロス、アレスセラマイルドなど

使用上の注意事項

- 1) カチオン性につき一般的な水性塗料と混合するとゲル化するので、絶対に避けて下さい。ハケ・ローラーなどの共用も避けて下さい。
- 2) モルタル・コンクリート素地のアルカリ度はpH10以下、表面含水率は10%以下(ケット科学社製(H-2))または5%以下(ケット科学社製HI-500シリーズ;コンクリートレンジ)まで乾燥させてください。
- 3) 塗り残しの無いよう、素地及び旧塗膜に膜厚が均一になるように塗装して下さい。吸い込みの著しい素材には2回塗りを行ってください。
- 4) 塗替えの場合、旧塗膜が活膜で下地との密着性が確保できている事を確認し、表面を目粗した後に塗装してください。
- 5) 希釈はしないで下さい。
- 6) 降雨の予想される日や、気温および外気温5℃以下・湿度85%以上での塗装は避けてください。
- 7) 躯体等からにじみ出たシミや水性マジックはとまらない事があるので注意してください。
- 8) ケイ酸カルシウム板の中でも、かさ比重の低い耐火被覆板など、下地の種類によっては施工できない素材もあります。
- 9) 上塗りにつき有合成樹脂エマルジョンペイントを塗装した場合、塗装後しばらくの期間は塗膜の柔軟性が高いため、急激に養生テープを剥がすと上塗りとともに基材から剥離する恐れがあります。養生テープやマスキングを剥がす際には、丁寧にゆっくり剥がしてください。
- 10) 換気の良い場所で取り扱い、容器はその都度密栓してください。
- 11) その他、塗料の取扱いについての一般的な注意事項の詳細についてはSDS(安全データシート)を参照して下さい。

注) 上記の数値は標準を示すもので、若干の変動があります。

※本製品説明書の内容には、予告なくして変更することがありますのであらかじめご了承ください。