

ウレタン樹脂系トタン用塗料

スーパーウレタンルーフペイント

系 統 ウレタン樹脂系ルーフ用塗料

適用規格 —

ホルムアルデヒド放散等級 —

特 長

- 1) 耐候性・光沢保持性が非常に優れています。
- 2) 各種旧塗膜との密着性に優れています。
- 3) はけ・ローラー・エアレススプレーで塗装できます。
- 4) 塗料用シンナーAで希釈でき、低臭気です。
- 5) 速乾タイプなので夕方まで塗装作業が可能です。
(結露によるつや引け・白化が少ない。)

塗装条件

塗装方法	は け ローラー	エアレス スプレー			
希 積 率	5～10%	10～20%			
標準所要量 (kg/m ² /回)	0.12	0.14			
希 積 剤	塗料用シンナーA				

注) 標準所要量は、個々の条件によって異なります。
標準所要量は、塗装作業に必要な使用量の数値です。

塗装間隔

項 目		温 度	
		23℃	5℃
標準塗装間隔	最 短	2時間	16時間
	最 長	7日	7日
使 用 時 限		6時間	7時間

塗料性状

項 目	内 容
1 荷 姿	15kgセット ベース: 14kg 硬化剤: 1kg
2 混 合 比	ベース / 硬化剤 = 14 / 1
3 色	標準色
4 つ や	つや有り
5 仕 上 ぎ 感	平 滑
6 塗 料 比 重	1.01(ナイスブルー色)
7 溶 剤 比 重	0.79
8 加 熱 残 分	53%(ナイスブルー色)
9 劇 物 表 示 (品名・含有量)	—
10 労 安 法 上 の 表 示 有 害 物	ベース: キシレン エチルベンゼン 硬化剤: キシレン
11 有 機 則 / 特 化 則	ベース: 特別有機溶剤等(特化則適用) 硬化剤: 第3種有機溶剤等
12 消 防 法 に よ る 危 険 物 区 分	ベース: 第4類 第2石油類(非水溶性) 硬化剤: 第4類 第2石油類(非水溶性)
13 硬 化 剤 の 成 分 に よ る 区 分	イソシアネート

主な適用素材

カラートタン、トタン

主な適用下塗塗料

 ザウルスEX II、エスコ、スーパーザウルスII、エポマリンGX、
アレスルーフエポプライマー

主な適用中塗塗料

主な適用上塗塗料

使用上の注意事項

- 1) 使用前に十分攪拌して下さい。
- 2) さびた部分は、ワイヤーブラシ・サンドペーパーなどでさびを完全に除去して、上記下塗りで補修して下さい。
- 3) ごみ、ホコリ、砂、油、樹液、鳥糞などは塗装する前に水洗などで十分に除去し、乾燥した清浄な面にして下さい。
- 4) 塗り替えの場合は、はがれかかっている旧塗膜を入念に除去して下さい。
- 5) 希釈には必ず塗料用シンナーAを用い、ルーフペイントうすめ液やボイル油などは使用しないで下さい。又、他の塗料との混合はしないで下さい。
- 6) 塗色により塗料比重が異なりますのでSDSなどでご確認下さい。
- 7) その他、塗料の取り扱いについての一般的な注意事項の詳細についてはSDS(安全データシート)を参照して下さい。

注) 上記の数値は標準を示すもので、若干の変動があります。

※本製品説明書の内容には、予告なくして変更することがありますのであらかじめご了承ください。