

スタジオ専用塗料

カンペSW20

系 統 アクリル樹脂エマルジョン塗料

適用規格 —

ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆

特 長

- 1) 完全つや消しで底づやがありません。
- 2) ローラー塗り作業性に優れ、ローラー目が少なく、肌ざわりの美しい均一な塗面が得られます。
- 3) 塗り重ねによる厚膜になった場合でも、従来品に比べてフレにくい特性をもっています。
- 4) 臭気がマイルドです。
- 5) F☆☆☆☆表示製品です。

塗装条件

塗装方法	は け	ローラー	スプレー		
希 積 率	5~10%	5~10%	5~15%		
標準所要量 (kg/m ² /回)	0.13	0.13	0.16		
希 積 剤	上 水				

注) 標準所要量は、個々の条件によって異なります。
標準所要量は、塗装作業に必要な使用量の数値です。

塗装間隔

項 目	温 度		23℃	
	最 短	最 長		
標準塗装間隔	最 短	最 長	2 時間	7 日
	使 用 時 限		—	

塗料性状

項 目	内 容
1 荷 姿	20kg
2 混 合 比	—
3 色	白
4 つ や	つや消し
5 仕 上 ぎ 感	平 滑
6 塗 料 比 重	1.43
7 溶 剤 比 重	1.00(上 水)
8 加 熱 残 分	54%
9 劇 物 表 示 (品名・含有量)	—
10 労 安 法 上 の 表 示 有 害 物	—
11 有 機 則 / 特 化 則	—
12 消 防 法 に よ る 危 険 物 区 分	非 危 険 物
13 硬 化 剤 の 成 分 に よ る 区 分	—

主な適用素材

コンクリート、モルタル、スレート板(フレキシブルボード)、ベニヤ板、バンズ用布地

主な適用下塗塗料

EPシーラー、EPシーラー白、エコカチオンシーラー

主な適用中塗塗料

主な適用上塗塗料

使用上の注意事項

- 1) 上塗塗装時に水を入れすぎるとカブリが悪くなり、乾燥時間もおそくなる場合がありますので、規定量以内希釈で使用して下さい。
- 2) 塗り重ねる場合は、前の塗料が完全に乾燥してから塗装して下さい。乾燥が不十分な上に塗り重ねると、塗膜がワレたり、乾燥不良を生じることがあります。
- 3) 開缶後よくかきまぜて、中味を均一にしてから使用して下さい。
- 4) 高性能な塗膜を形成させるため、5℃以下での使用は避けて下さい。
- 5) モルタル・コンクリート素地のアルカリ度はpH10以下、表面含水率は10%以下(ケット科学社製(H-2))または5%以下(ケット科学社製HI-500シリーズ:コンクリートレンジ)まで乾燥させた後、適切な下塗りを塗装後に本品を塗装して下さい。
- 6) 高温(40℃以上)および低温(-5℃以下)での保存は避けて下さい。
- 7) 換気のよい場所で取り扱い、容器はその都度密栓してください。
- 8) その他、塗料の取り扱いについての一般的な注意事項の詳細についてはSDS(安全データシート)を参照して下さい。

注) 上記の数値は標準を示すもので、若干の変動があります。

※本製品説明書の内容には、予告なくして変更することがありますのであらかじめご了承ください。