

水性多彩模様塗料

水性ゾラコートEX

系 統 特殊アクリルシリコン樹脂エマルジョン塗料

適用規格 —

ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆

特 長

- 1) カラーバリエーションが豊富で意匠性に優れています。
- 2) 耐久性に優れており、弾性適性を有しています。
- 3) 耐候性に優れています。
- 4) 防かび、防藻性に優れています。
- 5) サイディングの塗り替えに適しています。
- 6) 内外部に幅広く適用できます。

塗装条件

塗装方法	圧送式 スプレー	万能ガン	スチップル ローラー		
希 積 率	0～5%	0～5%	0～5%		
標準所要量 (kg/m <sup>2</sup> /回)	0.15～0.30	0.30～0.40	0.06～0.10		
希 積 剤	—				

注) 標準所要量は、個々の条件によって異なります。  
標準所要量は、塗装作業に必要な使用量の数値です。

塗装間隔

		温 度	23℃	
標準塗装間隔	最 短	16時間		
	最 長	7日		
使用時 限		—		

塗料性状

項 目	内 容
1 荷 姿	15kg、3.5kg
2 混 合 比	—
3 色	多彩
4 つ や	半つや
5 仕 上 ぎ 感	平滑
6 塗 料 比 重	1.07(AZE-301)
7 溶 剤 比 重	1.00(上水)
8 加 熱 残 分	35%
9 劇 物 表 示 (品名・含有量)	—
10 労 安 法 上 の 表 示 有 害 物	—
11 有 機 則 / 特 化 則	—
12 消 防 法 に よ る 危 険 物 区 分	非危険物
13 硬 化 剤 の 成 分 に よ る 区 分	—

注) 上記の数値は標準を示すもので、若干の変動があります。

主な適用素材

コンクリート、モルタル、木部、窯業サイディング、鉄部

主な適用下塗塗料

アレス水性エポレジン、エコカチオンシーラー、ザウルスEX II、マルチタイルコンクリートプライマーEPO、アレスホルダーHG、アレス弾性ホルダー防水形

主な適用中塗塗料

水性ゾラコートEX中塗

主な適用上塗塗料

使用上の注意事項

- 1) 開缶後は、棒または柄杓で上下を入れ替えるように軽く混ぜて下さい。オートマゼールなどの機械による攪拌は模様粒子が破壊されますので避けて下さい。
- 2) 既調合品のため、希釈せずにそのまま使用してください。
- 3) 性能を発揮する塗膜を形成するのに必要な最低造膜温度があるため、5℃以下での使用は避けて下さい。
- 4) 夜間などは気温の低下によって結露し、塗面にシミが付いたり、塗料をタレさせたりすることがあるので、冬期や雨天の塗装には注意して下さい。
- 5) モルタル・コンクリート素地のアルカリ度はpH10以下、表面含水率は10%以下(ケット科学社製(H-2))または5%以下(ケット科学社製HI-500シリーズ:コンクリートレンジ)まで乾燥させた後、適切な下塗りを塗装後に本品を塗装して下さい。
- 6) 湿度85%以上の環境では塗装を避けて下さい。
- 7) 高温(40℃以上)および低温(5℃以下)での保管は避けて下さい。
- 8) 中塗は必ず上塗とセットの指定色を使用してください。
- 9) スプレー塗装は、指定塗装機(大塚刷毛製造㈱ベンキ屋さん15P仕様)を推奨しています。
- 10) ローラーを使用するときは、模様を均一化させるため、2回塗りを行って下さい。
- 11) 換気の良い場所で取り扱い、容器はその都度密栓して下さい。
- 12) その他、塗料の取り扱いについての一般的な注意事項の詳細についてはSDS(安全データシート)を参照してください。

※本製品説明書の内容には、予告なくして変更することがありますのであらかじめご了承ください。