

水性反応硬化形アクリルシリコン樹脂系塗料

水性ゾラコートEX中塗

系 統 水性反応硬化形アクリルシリコン樹脂系塗料

適用規格 —

ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆

特 長

- 1) 水性ゾラコートEXの中塗です。
- 2) 非危険物で、引火性がなく安全です。
- 3) 臭気が少ない塗料です。
- 4) 乾燥性に優れます。
- 5) 付着性が良好です。
- 6) 内外部に幅広く適用できます。

塗装条件

塗装方法	は け	ローラー	スプレー		
希 釈 率	3～12%	3～12%	3～12%		
標準所要量 (kg/m ² /回)	0.13～0.15	0.13～0.15	0.13～0.2		
希 釈 剤	上 水				

注) 標準所要量は、個々の条件によって異なります。
標準所要量は、塗装作業に必要な使用量の数値です。

塗装間隔

温 度		23℃	
項 目	最 短	2 時間	
	最 長	7 日	
使 用 時 限		—	

塗料性状

	項 目	内 容
1	荷 姿	4kg、15kg
2	混 合 比	—
3	色	白及び各色
4	つ や	5分つや
5	仕 上 が り 感	平 滑
6	塗 料 比 重	1.24(白)
7	溶 剤 比 重	1.00(上 水)
8	加 熱 残 分	52%(白)
9	劇 物 表 示 (品名・含有量)	—
10	労 安 法 上 の 表 示 有 害 物	—
11	有機則/特化則	—
12	消 防 法 に よ る 危 険 物 区 分	非危険物
13	硬 化 剤 の 成 分 に よ る 区 分	—

主な適用素材

コンクリート、モルタル、窯業系サイディングボード

主な適用下塗塗料

エコカチオンシーラー、アレス水性エポレジン

主な適用中塗塗料

主な適用上塗塗料

水性ゾラコートEX

使用上の注意事項

- 1) 開缶後良くかきまぜて中身を均一にしてから使用して下さい。
- 2) 性能を発揮する塗膜を形成するのに必要な最低造膜温度があるため、5℃以下での使用は避けて下さい。
- 3) モルタル・コンクリート素地のアルカリ度はpH10以下、表面含水率は10%以下(ケット科学社製(H-2))または5%以下(ケット科学社製HI-500シリーズ:コンクリートレンジ)まで乾燥させた後、適切な下塗りを塗装後に本品を塗装して下さい。
- 4) 塗装後2時間以内(20℃)で降雨が予測される場合は塗装を避けて下さい。
- 5) 高温(40℃以上)および低温(-5℃以下)での保存は避けて下さい。
- 6) 塗装用具の洗浄の際、水で落ちにくい場合は、ラッカーシンナーを用いて取り除いて下さい。
- 7) 換気の良い場所で取り扱い、容器はその都度密栓して下さい。
- 8) その他、塗料の取り扱いについての一般的な注意事項の詳細についてはSDS(安全データシート)を参照して下さい。

注) 上記の数値は標準を示すもので、若干の変動があります。

※本製品説明書の内容には、予告なくして変更することがありますのであらかじめご了承ください。