

シングル屋根塗り替え専用上塗り塗料

ヤネフラット

系 統 水性反応硬化形アクリルシリコン樹脂塗料

適用規格 —

ホルムアルデヒド放散等級 —

特 長

- 1) アスファルトシングル屋根の塗り替え専用塗料です。
- 2) 1液の水性塗料であり、溶剤中毒、火災の危険がありません。
- 3) 乾燥性に優れています。
- 4) 下塗りにアレス水性エポレジンを用いることで、アスファルトシングル材からのアスファルト成分のブリードを防止します。
- 5) つや消しタイプです。

塗装条件

塗装方法	は け	ローラー			
希 釈 率	5~15%	5~15%			
標準所要量 (kg/m ² /回)	0.2~0.4	0.2~0.4			
希 釈 剤	上 水				

注) 標準所要量は、個々の条件によって異なります。
標準所要量は、塗装作業に必要な使用量の数値です。

塗装間隔

項 目		温 度	
		23℃	
標準塗装間隔	最 短	2 時間	
	最 長	7 日	
使用時限		—	

塗料性状

項 目	内 容
1 荷 姿	15kg
2 混 合 比	—
3 色	黒、モスグリーン、チョコレート、ブリック
4 つ や	つや消し
5 仕 上 が り 感	平 滑
6 塗 料 比 重	1.24(黒)
7 溶 剤 比 重	1.00(上 水)
8 加 熱 残 分	52%(黒)
9 劇 物 表 示 (品名・含有量)	—
10 労 働 法 上 の 表 示 有 害 物	—
11 有 機 則 / 特 化 則	—
12 消 防 法 に よ る 危 険 物 区 分	非 危 険 物
13 硬 化 剤 の 成 分 に よ る 区 分	—

 主な適用素材
アスファルトシングル

 主な適用下塗塗料
アレス水性エポレジン

主な適用中塗塗料

主な適用上塗塗料

使用上の注意事項

- 1) 開缶後よくかきまぜて中身を均一にしてからご使用下さい。
- 2) 性能を発揮する塗膜を形成するのに必要な最低造膜温度があるため、5℃以下での使用は避けて下さい。
- 3) 下地調整は、必ず高圧水洗かブラシを用いた水洗を実施し、付着物や劣化塗膜などを十分に除去して下さい。
- 4) シングル屋根の表面が雨・露・霜などで濡れているときは十分に乾燥させて下さい。未乾燥で塗装すると、フクレ・ハガレ・ワレ等の原因になりますので注意して下さい。
- 5) 塗装後2時間以内に降雨が予想される場合は塗装を避けて下さい。
- 6) 高温(40℃以上)および低温(5℃以下)での保存は避けて下さい。
- 7) 塗装用具等の洗浄の際、水で落ち難い場合はラッカーシンナーを用いて取り除いて下さい。
- 8) 換気の良い場所で取り扱い、容器はその都度密栓して下さい。
- 9) その他、塗料の取り扱いについての一般的な注意事項の詳細についてはSDS(安全データシート)を参照して下さい。

注) 上記の数値は標準を示すもので、若干の変動があります。

※本製品説明書の内容には、予告なく変更することがありますのであらかじめご了承ください。