

# 施 工 仕 様 書

## JIS A 6909 複層塗材RE 凸部処理凹凸状吹付け 水性アクリルシリコン系仕上げ

素材：

### 使用材料

種 類	材 料 名	ホルムアルデヒド 放散等級	荷 姿
下 塗 材	アレスタイルシーラー 白	F☆☆☆☆	15kg
主 材	マルチタイルラフRE	F☆☆☆☆	20kg
上 塗 材	アレスアクアシリコンACⅡ	F☆☆☆☆	15kg

注意：上塗材はつやありのみになります

工 程	材 料 名	工 法	所要量 (kg/m <sup>2</sup> )	塗回数	塗装間隔 (23°C)	
1	下地調整	15.5.4 下地処理及び 15.5.5 下地調整（別紙）による。				
2	下塗材	アレスタイルシーラー 白 希釈率：上水 10~30%	エアレス スプレー	0.1以上	1	2時間以上 7日以内
3	主材 基層	マルチタイルラフRE 希釈率：上水 0~1%	万能ガン	0.7以上	1	8時間以上 7日以内
4	主材 模様	マルチタイルラフRE 希釈率：上水 0~1%	タイルガン	0.8以上	1	8時間以上 7日以内
5	上塗材	アレスアクアシリコンACⅡ 希釈率：上水 5~10%	エアレス スプレー	0.25以上	2	2時間以上 7日以内

- ・ 施工は、公共建築工事標準仕様書に基づいて施工願います。
- ・ 上塗材は、はけ・ローラーなどでも塗装可能です。
- ・ 塗付量は被塗物の形状や塗装条件などによって増減することがあります。
- ・ 製品の取扱いは、それぞれの安全データシート（SDS）に従って下さい。
- ・ ご使用の際には、安全管理に注意して作業を行って下さい。