

施 工 仕 様 書

JIS A 6909 複層塗材E ゆず肌状ローラー仕上げ 水性アクリルシリコン系仕上げ

素材：

使用材料

種 類	材 料 名	ホルムアルデヒド 放散等級	荷 姿
下 塗 材	アレススタイルシーラー 白	F☆☆☆☆	15kg
主 材	アレススタイルラフ（ローラー用）	F☆☆☆☆	20kg
上 塗 材	コスモシリコン	F☆☆☆☆	15kg

注意：上塗材はつやありのみになります

工 程	材 料 名	工 法	所要量 (kg/m ²)	塗回数	塗装間隔 (23°C)	
1	下地調整	15.5.4 下地処理及び 15.5.5 下地調整（別紙）による。				
2	下塗材	アレススタイルシーラー 白 希釈率：上水 10～30%	ウール ローラー	0.1以上	1	2時間以上 7日以内
3	主材 基層	アレススタイルラフ（ローラー用） 希釈率：上水 0～2%	多孔質 ローラー	1.0以上	1 ～ 2	24時間以上 7日以内
4	上塗材	コスモシリコン 希釈率：上水 3～12%	ウール ローラー	0.25以上	2	2時間以上 7日以内

- ・ 施工は、公共建築工事標準仕様書に基づいて施工願います。
- ・ アレススタイルラフ（ローラー用）を2回塗りする場合は、塗装間隔を16時間以上あけて塗装してください。
- ・ 塗付量は被塗物の形状や塗装条件などによって増減することがあります。
- ・ 製品の取扱いは、それぞれの安全データシート（SDS）に従ってください。
- ・ ご使用の際には、安全管理に注意して作業を行ってください。