

塗装仕様書

塗装略号 : S O P 塗装仕様 : 合成樹脂調合ペイント塗り

素 材 : 亜鉛めっき鋼面(鋼製建具等)

部 位 : 屋外/屋内

素地ごしらえ : A種 鑄止め種別 : A種

規 格 : JIS K 5516 1種

S D ホルス F 4

工 程			規格番号	塗料その他		塗付量 (kg/m ²)	塗装間隔 (20°C)		
鑄止め塗料塗り	素地ごしらえ	1 汚れ、付着物除去	スクレーパー、ワイヤブラシ等で除去						
		2 油類除去	弱アルカリ性液で加熱処理後、湯又は水洗い						
		3 化成皮膜理	りん酸塩処理後、水洗い乾燥又はクロメートフリー処理後、乾燥						
	1	鑄止め塗料塗り (下塗り1回目)	JPMS 28	アルテクトNB アルテクトシンナー	100 0~10	0.10	4時間以上 3ヶ月以内		
	2	研磨紙づくり	研磨紙P180~240						
	3	鑄止め塗料塗り (下塗り2回目)	JPMS 28	アルテクトNB アルテクトシンナー	100 0~10	0.10	4時間以上 3ヶ月以内		
1	中塗り		JIS K 5516 1種	S D ホルス F 4 塗料用シンナーA	100 5~15	0.09	16時間以上 7日以内		
2	上塗り		JIS K 5516 1種	S D ホルス F 4 塗料用シンナーA	100 5~15	0.08	—		

(注) 1. JPMS 28は日本塗料工業会材料規格である。

2. アルテクトNBの標準膜厚は30μmである。

「塗付け量」と「所要量」について

「塗付け量」は、被塗装面単位面積あたりの塗装材料（希釀する前）の付着質量のことです。

「所要量」とは、被塗装面単位面積あたりの塗装材料（希釀する前）の使用質量のことです。

「所要量」は塗料のロス等を含みますので、「塗付け量」よりも多くなります。

※ 塗付量は被塗物の形状や塗装条件などによって増減することがあります。