

# 塗装仕様書

塗装略号：SOP 塗装仕様：合成樹脂調合ペイント塗り

素材：亜鉛めっき鋼面（鋼製建具等）

部位：屋外/屋内

素地ごしらえ：B種 錆止め種別A種

規格：JIS K 5516 1種

SDホルスF4

工程		規格番号	塗料その他	塗付量 (kg/m <sup>2</sup> )	塗装間隔 (20℃)
錆止め塗料塗り	1	汚れ、 付着物除去	スクレーパー、ワイヤブラシ等で除去		
	2	油類除去	溶剤ぶき (注) 亜鉛めっき鋼板は、鋼板製造所にて化成皮膜処理を行ったものとする。		
	1	錆止め塗料塗り (下塗り1回目)	JPMS 28	アルテクトNB 100 アルテクトシンナー 0~10	0.10
2	研磨紙すり	研磨紙P180~240			
3	錆止め塗料塗り (下塗り2回目)	JPMS 28	アルテクトNB 100 アルテクトシンナー 0~10	0.10	4時間以上 3ヶ月以内
1	中塗り	JIS K 5516 1種	SDホルスF4 100 塗料用シンナーA 5~15	0.09	16時間以上 7日以内
2	上塗り	JIS K 5516 1種	SDホルスF4 100 塗料用シンナーA 5~15	0.08	—

(注) 1. JPMS 28は日本塗料工業会規格である。

2. アルテクトNBの標準膜厚は30μmである。

## 「塗付け量」と「所要量」について

「塗付け量」は、被塗装面単位面積あたりの塗装材料（希釈する前）の付着質量のことです。

「所要量」とは、被塗装面単位面積あたりの塗装材料（希釈する前）の使用質量のことです。

「所要量」は塗料のロス等を含みますので、「塗付け量」よりも多くなります。

※ 塗付量は被塗物の形状や塗装条件などによって増減することがあります。