塗装仕様書

塗装略号：ＥＰ－Ｇ　塗装仕様：つや有合成樹脂エマルションペイント塗り
素　材：モルタル・プラスター面
部　位：屋内
素地ごしらえ：Ｂ種　　種別：Ｂ種
規　格：JIS K 5660　　**アレスエコクリーングロス**

工　程			規格番号	塗料その他	塗付量（kg/㎡）	塗装間隔（２０℃）
素地ごしらえ	1	乾　燥	素地を十分に乾燥させる。			
	2	汚れ、付着物除去	素地を傷つけないように除去する。			
	3	吸込止め	JIS K 5663	ＥＰシーラー　透明 100 上水 50～100	—	2時間以上 7日以内
	4	穴埋め・パテかい	JIS A 6916 C-1	アレスカチオンフィラー 100 上水 10～40	—	16時間以上 7日以内
			JIS K 5669	合成樹脂エマルションパテ（耐水形）	ひび割れ，穴等を埋めて，不陸を調整する。	
	5	研磨紙ずり	研磨紙P120～220		パテ乾燥後，表面を平らに研磨する。	
1	下　塗り		JIS K 5663	ＥＰシーラー　透明 100 上水 50～100	0.07	2時間以上 7日以内
2	中　塗り		JIS K 5660	アレスエコクリーングロス 100 上水 5～15	0.10	2時間以上 7日以内
3	上　塗り		JIS K 5660	アレスエコクリーングロス 100 上水 5～15	0.10	—

「塗付け量」と「所要量」について
　「塗付け量」は、被塗装面単位面積あたりの塗装材料（希釈する前）の付着質量のことです。
　「所要量」とは、被塗装面単位面積あたりの塗装材料（希釈する前）の使用質量のことです。
　「所要量」は塗料のロス等を含みますので、「塗付け量」よりも多くなります。

※ 塗付量は被塗物の形状や塗装条件などによって増減することがあります。