塗装仕様書

塗装略号: EP-G 塗装仕様: つや有合成樹脂エマルションペイント塗り

素 材:亜鉛めっき鋼面

部 位:屋内

素地ごしらえ: B種 規 格: JIS K 5660

アスカⅡ

		I	. 程			規格番号	塗料その他		塗付量 (kg/㎡)	塗装間隔 (20℃)
鯖止め塗料塗	素地ごしらえ	1	汚 付 着	れ 物 除	、 去	スクレーパ-	ー,ワイヤブラシ等で除去			
		2	油类	頁 除	去	溶剤ぶき				
· 塗 り	1	錆 ₍		を料塗 をり))	JASS 18 M-111	アクアマックスEX 上水	100 0~5	0. 11	4時間以上 7日以内
1		中	塗	IJ		JIS K 5660	アスカ Ⅱ 上水	100 5~15	0.10	2時間以上 7日以内
2		上	塗	IJ		JIS K 5660	アスカ Ⅱ 上水	100 5 ~ 15	0.10	_

(注) JASS 18 M-111 (水系さび止めペイント) は日本建築学会材料規格である。 アクアマックス E X の標準膜厚は30 μ m である。

「塗付け量」と「所要量」について

「塗付け量」は、被塗装面単位面積あたりの塗装材料 (希釈する前) の付着質量のことです。 「所要量」とは、被塗装面単位面積あたりの塗装材料 (希釈する前) の使用質量のことです。 「所要量」は塗料のロス等を含みますので、「塗付け量」よりも多くなります。

※ 塗付量は被塗物の形状や塗装条件などによって増減することがあります。