

塗 装 仕 様 書

塗 装 略 号 : E P 塗 装 仕 様 : 合 成 樹 脂 エ マ ル シ ョ ン ペ イ ン ト 塗 り

素 材 : 押 出 成 形 セ メ ン ト 板

部 位 : 屋 内

素 地 ご し ら え : B 種 種 別 : B 種

規 格 : J I S K 5 6 6 3 1 種

塗 料 名 : ア レ ス エ コ ク リ ー ン マ ッ ト

工 程		規 格 番 号	塗 料 そ の 他		塗 付 量 (kg/m ²)	塗 装 間 隔 (20℃)
素 地 ご し ら え	1	乾 燥	素地を十分に乾燥させる。			
	2	汚 れ , 付 着 物 除 去	素地を傷つけないように除去する。			
	3	吸 込 止 め	J A S S 1 8 M - 2 0 1	浸 透 形 M シ ー ラ ー 塗 料 用 シ ン ナ ー A	1 0 0 0	— 4 時 間 以 上 7 日 以 内
	4	研 磨 紙 ず り	研 磨 紙 P 1 2 0 ~ 2 2 0		乾 燥 後 , 全 面 を 平 ら に 研 磨 す る。	
1	下 塗 り	J I S K 5 6 6 3	E P シ ー ラ ー 上 水	1 0 0 0 ~ 5 0	0 . 0 7 2 時 間 以 上 7 日 以 内	
2	中 塗 り	J I S K 5 6 6 3 1 種	ア レ ス エ コ ク リ ー ン マ ッ ト 上 水	1 0 0 5 ~ 1 5	0 . 1 0 2 時 間 以 上 7 日 以 内	
3	上 塗 り	J I S K 5 6 6 3 1 種	ア レ ス エ コ ク リ ー ン マ ッ ト 上 水	1 0 0 5 ~ 1 5	0 . 1 0 —	

(注) 1. 素地ごしらえにおける吸込止めは、塗料製造所の指定するもの(弊社指定材料)になります。

弊社指定材料は「浸透形Mシーラー」になります。

2. J A S S M - 2 0 1 は 日 本 建 築 学 会 材 料 規 格 で あ る 。

3. アレスエコクリーンマットをエアレススプレーで塗装する場合は、上水を10~20%入れてください。