

塗 装 仕 様 書

塗 装 略 号 : E P 塗 装 仕 様 : 合 成 樹 脂 エ マ ル シ ョ ン ペ イ ン ト 塗 り (特 記)

素 材 : けい酸カルシウム板

部 位 : 屋 内

素地ごしらせ: B 種 種 別 : B 種

規 格 : J I S K 5 6 6 3 1 種

塗 料 名 : アレスエコクリーンマット

工 程		規 格 番 号	塗 料 そ の 他		塗 付 量 (kg/m ²)	塗 装 間 隔 (20℃)	
素地ごしらせ	1	乾 燥	継目処理部分を十分に乾燥させる。				
	2	汚 れ , 付 着 物 除 去	素地を傷つけないように除去する。				
	3	吸 込 止 め	塗料製造所 指定材料	アレス水性ケイカルシーラー 上 水	100 0	—	2時間以上 7日以内
	4	穴 埋 め ・ パ テ か い	J I S K 5 6 6 9	合成樹脂エマルジョンパテ (一般形)		釘頭, たたき跡, 傷等を埋め, 不陸を調整する。	
	5	研 磨 紙 ず り	研磨紙P120~220			パテ乾燥後, 表面を平らに研磨する。	
1	下 塗 り	J I S K 5 6 6 3	EPシーラー 上 水	100 0~50	0.07	2時間以上 7日以内	
2	中 塗 り	J I S K 5 6 6 3 1 種	アレスエコクリーンマット 上 水	100 5~15	0.10	2時間以上 7日以内	
3	上 塗 り	J I S K 5 6 6 3 1 種	アレスエコクリーンマット 上 水	100 5~15	0.10	—	

- (注) 1. 吸込止めを水性にした, オール水性システムです。
2. 吸込止めの弊社指定材料は「アレス水性ケイカルシーラー」となります。
3. アレスエコクリーンマットをエアレススプレーで塗装する場合は, 上水を10~20%入れてください。

「塗付け量」と「所要量」について

「塗付け量」は、被塗装面単位面積あたりの塗装材料 (希釈する前) の付着質量のことです。
「所要量」とは、被塗装面単位面積あたりの塗装材料 (希釈する前) の使用質量のことです。
「所要量」は塗料のロス等を含みますので、「塗付け量」よりも多くなります。

※ 塗付け量は被塗物の形状や塗装条件などによって増減することがあります。