

## 施工仕様書

### JIS A 6909 可とう形改修塗材E ゆず肌状吹付け 水性ポリウレタン仕上げ

素材：

#### 使用材料

種類	材料名	ホルムアルデヒド放散等級	荷姿
主材	アレスホルダーG II デコ	F☆☆☆☆	16kg
上塗材	アレスアクアレタン	F☆☆☆☆	15kg

注意：上塗材はつやありのみになります

工程	材料名	工法	所要量 (kg/m <sup>2</sup> )	塗回数	塗装間隔 (23°C)
1 下地調整	4.6.3 既存塗膜等の除去、下地処理及び下地調整 4.6.4 既存コンクリート打放し仕上げ外壁、既存モルタル塗り仕上げ外壁等の下地調整 (別紙)による。				
2 主材	アレスホルダーG II デコ 希釈率：上水 7~10%	万能ガン	0.8以上	1	8時間以上 7日以内
3 上塗材	アレスアクアレタン 希釈率：上水 3~10%	ローラー・エアレス	0.25以上	2	2時間以上 7日以内

- 施工は、公共建築工事標準仕様書に基づいて施工願います。
- 下地がせい弱な場合や吸い込みが大きい場合は下塗シーラーを塗装してください。
- 塗付量は被塗物の形状や塗装条件などによって増減することがあります。
- アレスホルダーG II デコをエアレスで塗装する場合は、プランジャー式高粘度用を使用してください。希釈率：上水7~10%
- 製品の取扱いは、それぞれの安全データーシート (SDS) に従って下さい。
- ご使用の際には、安全管理に注意して作業を行って下さい。