

# 塗装仕様書

塗装略号：SOP 塗装仕様：合成樹脂調合ペイント塗り（特記）

素材：亜鉛めっき鋼面（その他）

部位：屋外/屋内

下地調整：RB種 種別：B種

規格：JIS K 5516 1種

SDホルスF4

工程		規格番号	塗料その他	塗付量 (kg/m <sup>2</sup> )	塗装間隔 (20℃)	
錆止め塗料塗り	下地調整	1	既存塗膜の除去	ディスクサンダー、スクレーパー等により、劣化しぜい弱な部分及び錆等を全面除去し、活膜は残す。		
		2	錆の除去	ディスクサンダー、スクレーパー等により、除去する。		
		3	汚れ、付着物除去	素地を傷つけないようにワイヤブラシ等により、除去する。		
		4	研磨紙すり	研磨紙P240～320で全面を平らに研磨する。		
		5	油類除去	溶剤ぶき		
	1	錆止め塗料塗り（下塗り）	JASS 18 M-109	スーパーザウルスII 塗料用シンナーA	100 0～10	0.14
1	中塗り	JIS K 5516 1種	SDホルスF4 塗料用シンナーA	100 5～15	0.09	16時間以上 7日以内
2	上塗り	JIS K 5516 1種	SDホルスF4 塗料用シンナーA	100 5～15	0.08	—

- (注) 1. 錆止め塗料に弱溶剤系を用いた特記使用になります。  
 2. 錆止め塗料は、亜鉛めっき露出部分のみ塗り付けてください。  
 2. JASS 18 M-109 は日本建築学会材料規格である。  
 3. スーパーザウルスIIの標準膜厚は40μmである。

## 「塗付量」と「所要量」について

「塗付量」は、被塗装面単位面積あたりの塗装材料（希釈する前）の付着質量のことです。  
 「所要量」とは、被塗装面単位面積あたりの塗装材料（希釈する前）の使用質量のことです。  
 「所要量」は塗料のロス等を含みますので、「塗付量」よりも多くなります。

※ 塗付量は被塗物の形状や塗装条件などによって増減することがあります。