

塗装仕様書

塗装略号：NAD 塗装仕様：アクリル樹脂系非分散形塗料塗り

素材：コンクリート

部位：屋内

下地調整：RB種 種別：B種

規格：JIS K 5670 (つや消し)

アレスセラマイルド

工程		規格番号	塗料その他	塗付量 (kg/m ²)	塗装間隔 (20℃)	
下地調整	1	既存塗膜の除去	ディスクサンダー、スクレーパー等により、劣化し弱い部分を除去する。			
	2	汚れ、付着物除去	素地を傷つけないようにワイヤブラシ等により、除去する。			
	3	下地調整塗り	JIS A 6916 C-1	アレスカチオンフィラー 100 上水 10~40		16時間以上 7日以内
			JIS A 6916 C-2	アレスカチオンフィラーH 100 上水 20~27.5		7日以上 14日以内
			JIS K 5669	合成樹脂エマルジョンパテ (耐水形)	既存の塗膜の除去部分の不陸を調整する。	
4	研磨紙すり	研磨紙P120~220		乾燥後、全面を平らに研磨する。		
1	下塗り	JIS K 5670	アレスセラマイルド 100 塗料用シンナーA 0~10	0.10	2時間以上 7日以内	
2	上塗り	JIS K 5670	アレスセラマイルド 100 塗料用シンナーA 0~10	0.10	—	

(注) 1. 下地調整で下地調整塗りをする場合、不陸調整厚さが1mm以下ならC-1を、1~2mm程度ならC-2を用いる。

「塗付量」と「所要量」について

「塗付量」は、被塗装面単位面積あたりの塗装材料（希釈する前）の付着質量のことです。

「所要量」とは、被塗装面単位面積あたりの塗装材料（希釈する前）の使用質量のことです。

「所要量」は塗料のロス等を含みますので、「塗付量」よりも多くなります。

※ 塗付量は被塗物の形状や塗装条件などによって増減することがあります。