

塗装仕様書

塗装略号：DP3 塗装仕様：耐候性塗料塗り

素 材：亜鉛めっき鋼面

部 位：屋 外

下地調整：RC種 種別：C種

規 格：JIS K 5659

セラテクトU上塗

工 程		規格番号	塗料その他	塗付量 (kg/m ²)	塗装間隔 (20℃)	
下地調整	1	汚れ、 付着物除去	素地を傷つけないようにワイヤブラシ等により、除去する。			
	2	研磨紙ずり	研磨紙 P240~320で全面を平らに研磨する。	—	—	
1	下 塗 り	JASS 18 M-109	エポマリンGX テクトEPシンナー	100 0~10	0.14	
2	研 磨 紙 ず り	研磨紙P120~220			—	—
3	中 塗 り	JIS K 5659 中塗り塗料	セラテクトU中塗 テクト中塗シンナー	100 0~10	0.14	
4	上 塗 り	JIS K 5659 上塗り塗料 3級	セラテクトU上塗 テクト上塗シンナー	100 0~20	0.10	

(注) 1. JASS 18 M-109は、日本建築学会材料規格である。

「塗付け量」と「所要量」について

「塗付け量」は、被塗装面単位面積あたりの塗装材料（希釈する前）の付着質量のことです。

「所要量」とは、被塗装面単位面積あたりの塗装材料（希釈する前）の使用質量のことです。

「所要量」は塗料のロス等を含みますので、「塗付け量」よりも多くなります。

※ 塗付量は被塗物の形状や塗装条件などによって増減することがあります。