

# 塗装仕様書

塗装略号：EP-G 塗装仕様：つや有合成樹脂エマルジョンペイント塗り

素 材：押出成形セメント板

部 位：屋外/屋内

素地ごしらえ：B種 種別：B種

規 格：JIS K 5660

アレスアクアグロス

工 程		規格番号	塗料その他	塗付量 (kg/m <sup>2</sup> )	塗装間隔 (20℃)
下 地 調 整	1	既存塗膜の 除 去	ディスクサンダー、スクレーパー等により、劣化しぜい弱な部分を除去する。		
	2	汚 れ、 付 着 物 除 去	素地を傷つけないようにワイヤブラシ等により、除去する。		
	3	吸 込 止 め	JASS 18 M-201	浸透型Mシーラー 100	— 4時間以上 7日以内
	4	研 磨 紙 ず り	研磨紙P120~220		乾燥後、全面を平らに 研磨する。
1	下 塗 り	JIS K 5663	EPシーラー 透明 上水 50~100	100 0.07	2時間以上 7日以内
2	中 塗 り	JIS K 5660	アレスアクアグロス 上水 3~20	100 0.10	2時間以上 7日以内
3	上 塗 り	JIS K 5660	アレスアクアグロス 上水 3~20	100 0.10	—

(注) 1. 素地ごしらえの吸込止めは、塗料製造所の指定するもの(弊社指定材料)になります。

## 「塗付け量」と「所要量」について

「塗付け量」は、被塗装面単位面積あたりの塗装材料(希釈する前)の付着質量のことです。

「所要量」とは、被塗装面単位面積あたりの塗装材料(希釈する前)の使用質量のことです。

「所要量」は塗料のロス等を含みますので、「塗付け量」よりも多くなります。

※ 塗付量は被塗物の形状や塗装条件などによって増減することがあります。