

# 塗 装 仕 様 書

種類：複層仕上塗材  
仕上げの形状：凸部処理凹凸状

呼び名：防水形複層塗材E  
工法：吹付け

素 材：

## 使用材料

| 種 類   | 材 料 名       | ホルムアルデヒド<br>放散等級 | 荷 姿  |
|-------|-------------|------------------|------|
| 下 塗 材 | エコカチオンシーラー  | F☆☆☆☆            | 15kg |
| 主 材   | 透湿ファンデラフ    | F☆☆☆☆            | 18kg |
| 上 塗 材 | アレス水性弾性ウレタン | F☆☆☆☆            | 15kg |

注意：上塗材はつやありのみになります

| エ 程 |          | 材 料 名                                | エ 法          | 所要量<br>(kg/m <sup>2</sup> ) | 塗回数 | 塗 装 間 隔<br>( 2 3 ℃ ) |
|-----|----------|--------------------------------------|--------------|-----------------------------|-----|----------------------|
| 1   | 下地<br>調整 | 15.6.4 下地処理及び<br>15.6.5 下地調整（別紙）による。 |              |                             |     |                      |
| 2   | 下塗材      | エコカチオンシーラー<br>無希釈                    | エアレス<br>スプレー | 0.1<br>以上                   | 1   | 2時間以上<br>7日以内        |
| *   | 増塗材      | 透湿ファンデラフ<br>上水 1～5%                  | 刷毛<br>ローラー   | 0.6<br>以上                   | 1   | 4時間以上<br>7日以内        |
| 3   | 主材<br>基層 | 透湿ファンデラフ<br>上水 3～10%                 | リシンガン        | 1.7<br>以上                   | 2   | 8時間以上<br>7日以内        |
| 4   | 主材<br>模様 | 透湿ファンデラフ<br>上水 0～3%                  | タイルガン        | 0.7<br>以上                   | 1   | 8時間以上<br>7日以内        |
| 5   | 主材<br>模様 | アレス水性弾性ウレタン<br>上水 10～20%             | エアレス<br>スプレー | 0.25<br>以上                  | 2   | 2時間以上<br>7日以内        |

- ・ 施工は、公共建築工事標準仕様書に基づいて施工願います。
- ・ 上塗材は、はけ・ローラーなどでも塗装可能です。
- ・ 塗付量は被塗物の形状や塗装条件などによって増減することがあります。
- ・ 製品の取扱いは、それぞれの安全データシート（SDS）に従って下さい。
- ・ ご使用の際には、安全管理に注意して作業を行って下さい。