

塗 装 仕 様 書

種類：複層仕上塗材
仕上げの形状：凸部処理凹凸状

呼び名：防水形複層塗材E
工法：吹付け

素 材：

使用材料

種 類	材 料 名	ホルムアルデヒド 放散等級	荷 姿
下 塗 材	マルチタイルコンクリートプライマーEPO	F☆☆☆☆	20kgセット
主 材	透湿ファンデラフ	F☆☆☆☆	18kg
上 塗 材	アレス水性弾性シリコン	F☆☆☆☆	15kg

注意：上塗材はつやありのみになります

エ 程		材 料 名	工 法	所要量 (kg/m ²)	塗回数	塗 装 間 隔 (2 3 ℃)
1	下地調整	15.6.4 下地処理及び 15.6.5 下地調整（別紙）による。				
2	下塗材	マルチタイルコンクリートプライマーEPO アレスエポキシシンナー 0～10%	刷毛 ローラー	0.1 以上	1	16時間以上 7日以内
*	増塗材	透湿ファンデラフ 上水 1～5%	刷毛 ローラー	0.6 以上	1	4時間以上 7日以内
3	主材 基層	透湿ファンデラフ 上水 3～10%	リシンガン	1.7 以上	2	8時間以上 7日以内
4	主材 模様	透湿ファンデラフ 上水 0～3%	タイルガン	0.7 以上	1	8時間以上 7日以内
5	主材 模様	アレス水性弾性シリコン 上水 10～20%	エアレス スプレー	0.25 以上	2	2時間以上 7日以内

- ・ 施工は、公共建築工事標準仕様書に基づいて施工願います。
- ・ マルチタイルコンクリートプライマーEPOは、混合後8時間が使用時限になります。
また、高温（30℃以上）ではより短くなります。
- ・ 上塗材は、はけ・ローラーなどでも塗装可能です。
- ・ 塗付量は被塗物の形状や塗装条件などによって増減することがあります。
- ・ 製品の取扱いは、それぞれの安全データシート（SDS）に従って下さい。
- ・ ご使用の際には、安全管理に注意して作業を行って下さい。