

塗 装 仕 様 書

塗 装 略 号 : UC 塗 装 仕 様 : ウレタン樹脂ワニス塗り

素 材 : 木部

部 位 : 屋内

素地ごしらえ : B種 種 別 : B 種

規 格 : J A S S Ⅰ 8 M - 5 0 2 塗 料 名 : セラMレタンクリヤー

工 程			規 格 番 号	塗 料 そ の 他	塗付量 (kg/m ²)	塗 装 間 隔 (20℃)
素地ごしらえ	1	汚 れ , 付 着 物 除 去	木部を傷つけないように除去し、油類は、溶剤等でふき取る。			
	2	や に 処 理	やには、削り取り又は電気ごて焼きのうえ、溶剤等でふき取る。			
	3	研 磨 紙 ず り	研磨紙P120～220			かな目、逆目、けば等を研磨する。
1	中 塗 り		J A S S Ⅰ 8 M - 5 0 2	セラMレタンクリヤー 100 塗料用シンナーA 5～40	0.06	4時間以上 7日以内
2	研 磨 紙 ず り		研磨紙P220～240			—
3	上 塗 り		J A S S Ⅰ 8 M - 5 0 2	セラMレタンクリヤー 100 塗料用シンナーA 5～40	0.06	—

- (注) 1. 一般木部及びフローリングは、Ⅰ液形とする。(この仕様ではありません)
2. J A S S Ⅰ 8 M - 5 0 2 は、日本建築学会材料規格である。
3. セラMレタンクリヤーの可使時間(使用時限)は混合後、8時間(23℃)です。

「塗付量」と「所要量」について

「塗付量」は、被塗装面単位面積あたりの塗装材料(希釈する前)の付着質量のことです。

「所要量」とは、被塗装面単位面積あたりの塗装材料(希釈する前)の使用質量のことです。

「所要量」は塗料のロス等を含みますので、「塗付量」よりも多くなります。

※ 塗付量は被塗物の形状や塗装条件などによって増減することがあります。