

塗 装 仕 様 書

塗 装 略 号 : N A D 塗 装 仕 様 : アクリル樹脂系非分散形塗料塗り

素 材 : モルタル・プラスター面

部 位 : 屋 内

素地ごしらえ : B種 種 別 : B 種

規 格 : J I S K 5 6 7 0 (つや消し) 塗 料 名 : アレスセラマイルド

工 程			規 格 番 号		塗 料 そ の 他		塗付量 (kg/㎡)	塗 装 間 隔 (2 3℃)
素地ごしらえ	1	乾 燥	素地を十分に乾燥させる。					
	2	汚 れ , 付 着 物 除 去	素地を傷つけないように除去する。					
	3	吸 込 止 め	塗料製造所の 指定するもの	エポMシーラー 塗料用シンナーA	100 0	—	16時間以上 7日以内	
	4	穴 埋 め ・ パ テ か い	J I S A 6 9 1 6 C - I	アレスカチオンWフィラー 上 水	100 50～65	—	24時間以上 7日以内	
			J I S K 5 6 6 9	合成樹脂エマルジョンパテ（耐水形）		ひび割れ、穴等を埋めて、不陸を調整する。		
5	研 磨 紙 ず り	研磨紙P120～220				パテ乾燥後、表面を平らに研磨する。		
1	下 塗 り		J I S K 5 6 7 0	アレスセラマイルド 塗料用シンナーA	100 0～10	0.10	2時間以上 7日以内	
2	上 塗 り		J I S K 5 6 7 0	アレスセラマイルド 塗料用シンナーA	100 0～10	0.10	—	

(注) 1. 素地ごしらえの吸込止めは、塗料製造所の指定するもの(弊社指定材料)になります。
弊社指定材料は「エポMシーラー」となります。

「塗付け量」と「所要量」について

「塗付け量」は、被塗装面単位面積あたりの塗装材料(希釈する前)の付着質量のことです。

「所要量」とは、被塗装面単位面積あたりの塗装材料(希釈する前)の使用質量のことです。

「所要量」は塗料のロス等を含みますので、「塗付け量」よりも多くなります。

※ 塗付量は被塗物の形状や塗装条件などによって増減することがあります。