

# 塗 装 仕 様 書

種類： 外壁用塗膜防水材

仕上げの形状： ゆず肌状・さざ波状

工法： ローラー塗り

素 材：

## 使用材料

種 類	材 料 名	ホルムアルデヒド 放散等級	荷 姿
プライマー	アレス水性ゴムウォールシーラー	F☆☆☆☆	15kg
アクリルゴム 系塗膜防水材	アレスゴムウォール（ローラー用）	F☆☆☆☆	16kg
仕 上 塗 料	アレス水性ゴムウォールトップU	F☆☆☆☆	16kg

工 程	材 料 名	工 法	所要量 (kg/m <sup>2</sup> )	塗回数	塗 装 間 隔 (23℃)	
1	下地調整	4.7.4 既存塗膜等の除去、下地処理及び下地調整 4.7.5 既存コンクリート打放し仕上げ外壁、既存モルタル塗り仕上げ 外壁等の下地調整による。				
2	プライマー	アレス水性ゴムウォールシーラー 無希釈	刷毛 ローラー	0.1 以上	1	8時間以上 7日以内
*	増塗り	アレスゴムウォール（ローラー用） 上水 2～4%	刷毛	0.5 ～1.0	—	16時間以上 7日以内
3	アクリルゴム 系塗膜防水材	アレスゴムウォール（ローラー用） 上水 2～4%	多孔質 ローラー	2.2 以上	2	16時間以上 7日以内
4	仕上塗料	アレス水性ゴムウォールトップU 上水 0～10%	ウール ローラー	0.25 以上	2	2時間以上 7日以内

- ・ 施工は、公共建築工事標準仕様書に基づいて施工願います。
- ・ アクリルゴム系塗膜防水材の所要量は固形分が75%である材料の場合、2.0kg/m<sup>2</sup>以上となりますが、リベルマイスター21の固形分は69%であるため、所定の塗膜厚を確保するよう換算しています。
- ・ 塗付量は被塗物の形状や塗装条件などによって増減することがあります。
- ・ 製品の取扱いは、それぞれの安全データシート（SDS）に従って下さい。
- ・ ご使用の際には、安全管理に注意して作業を行って下さい。