

塗 装 仕 様 書

種類：複層仕上塗材
仕上げの形状：凸部処理凹凸状

呼び名：複層塗材 R E
工法：吹付け

素 材：

使用材料

種 類	材 料 名	ホルムアルデヒド 放散等級	荷 姿
下 塗 材	マルチタイルコンクリートプライマー E P O	F☆☆☆☆	20kgセット
主 材	マルチタイルタフ R E	F☆☆☆☆	20kg
上 塗 材	アクアシリコン A C II	F☆☆☆☆	15kg

注意：上塗材はつやありのみになります

エ 程		材 料 名	工 法	所要量 (kg/m ²)	塗回数	塗 装 間 隔 (2 3 ℃)
1	下地調整	I 5 . 6 . 4 下地処理及び I 5 . 6 . 5 下地調整（別紙）による。				
2	下塗材	マルチタイルコンクリートプライマー E P O アレスエポキシシンナー 0～10%	刷毛 ローラー	0.1 以上	1	16時間以上 7日以内
3	主材 基層	マルチタイルラフ R E 上水 0～1%	万能ガン	0.7 以上	1	8時間以上 7日以内
4	主材 模様	マルチタイルラフ R E 上水 0～1%	タイル ガン	0.8 以上	1	8時間以上 7日以内
5	上塗材	アレスアクアシリコン A C II 上水 3～5%	エアレス スプレー	0.25 以上	2	2時間以上 7日以内

- ・ 施工は、公共建築工事標準仕様書に基づいて施工願います。
- ・ マルチタイルコンクリートプライマー E P Oは、混合後8時間が使用時限になります。
また、高温（30℃以上）ではより短くなります。
- ・ 上塗材は、はけ・ローラーなどでも塗装可能です。
- ・ 塗付量は被塗物の形状や塗装条件などによって増減することがあります。
- ・ 製品の取扱いは、それぞれの安全データシート（S D S）に従って下さい。
- ・ ご使用の際には、安全管理に注意して作業を行って下さい。