

塗 装 仕 様 書

塗 装 略 号 : S O P 塗 装 仕 様 : 合成樹脂調合ペイント塗り (特記)

素 材 : 亜鉛めっき鋼面 (鋼製建具等)

部 位 : 屋 外 / 屋 内

下 地 調 整 : R B 種 種 別 : B 種 錆止め塗料塗り : C 種

規 格 : J I S K 5 5 1 6 I 種 塗 料 名 : パワーホルス F 4

工 程			規 格 番 号	塗 料 そ の 他		塗付量 (kg/m ²)	塗装間隔 (20℃)
錆止め塗料塗り	下地調整	1	既存塗膜の除去	ディスクサンダー、スクレーパー等により、劣化しぜい弱な部分等を全面除去し、活膜は残す。			
		2	錆の除去	ディスクサンダー、スクレーパー等により、除去する。			
		3	汚れ、付着物除去	素地を傷つけないようにワイヤブラシ等により、除去する。			
		4	油類除去	溶剤ぶき			
		5	研磨紙ずり	研磨紙P240～320で、全面を平らに研磨し、研磨かす等を除去する。			
	I	錆止め塗料塗り (亜鉛めっき露出面のみ)		J A S S I 8 M - I 0 9	スーパーザウルスⅡ 塗料用シンナー A	I 0 0 0 ~ I 0	0 . I 4 4 時間以上 7 日以内
I	中 塗 り		J I S K 5 5 1 6 I 種	パワーホルス F 4 塗料用シンナー A	I 0 0 0 ~ I 0	0 . 0 9	4 時間以上 7 日以内
2	上 塗 り		J I S K 5 5 1 6 I 種	パワーホルス F 4 塗料用シンナー A	I 0 0 0 ~ I 0	0 . 0 8	—

(注) 1. 錆止め塗料にB種を用いた特記使用になります。錆止め塗料は、亜鉛めっき露出部分のみ塗り付けてください。
 2. J A S S I 8 M - I 0 9 は日本建築学会材料規格である。
 3. スーパーザウルスⅡの標準膜厚は40μmである。

「塗付け量」と「所要量」について
「塗付け量」は、被塗装面単位面積あたりの塗装材料（希釈する前）の付着質量のことです。
「所要量」とは、被塗装面単位面積あたりの塗装材料（希釈する前）の使用質量のことです。
「所要量」は塗料のロス等を含みますので、「塗付け量」よりも多くなります。

※ 塗付量は被塗物の形状や塗装条件などによって増減することがあります。