

塗 装 仕 様 書

塗 装 略 号	: N A D	塗 装 仕 様	: アクリル樹脂系非分散形塗料塗り
素 材	: モルタル・プラスター面		
部 位	: 屋内		
下 地 調 整	: R B 種	種 別	: B 種
規 格	: J I S K 5 6 7 0 (つや消し)	塗 料 名	: アレスセラマイルド

工 程			規 格 番 号	塗 料 そ の 他	塗付量 (kg/m ²)	塗装間隔 (23℃)
下 地 調 整	1	既存塗膜の除去	ディスクサンダー、スクレーパー等により、劣化し弱い部分等を除去する。			
	2	汚 れ , 付着物除去	素地を傷つけないようにワイヤブラシ等により除去する。			
	3	吸 込 止 め	塗料製造所の 指定するもの	エポMシーラー 100 塗料用シンナーA 0	—	16時間以上 7日以内
	4	穴 埋 め ・ パ テ か い	J I S A 6 9 1 6 C - I	アレスカチオンWフィラー 100 上 水 50~65	—	24時間以上
			J I S K 5 6 6 9	合成樹脂エマルションパテ (耐水形)	ひび割れ、穴等を埋めて、不 陸を調整する。	
	5	研 磨 紙 ず り	研磨紙P120~220			パテ乾燥後、表面を平らに研 磨する。
1	下 塗 り		J I S K 5 6 7 0	アレスセラマイルド 100 塗料用シンナーA 0~10	0.10	2時間以上 7日以内
2	上 塗 り		J I S K 5 6 7 0	アレスセラマイルド 100 塗料用シンナーA 0~10	0.10	—

(注) 1. 素地ごしらの吸込止めは、塗料製造所の指定するもの (弊社指定材料) になります。
弊社指定材料は「エポMシーラー」となります。

「塗付け量」と「所要量」について
「塗付け量」は、被塗装面単位面積あたりの塗装材料 (希釈する前) の付着質量のことです。
「所要量」とは、被塗装面単位面積あたりの塗装材料 (希釈する前) の使用質量のことです。
「所要量」は塗料のロス等を含みますので、「塗付け量」よりも多くなります。

※ 塗付量は被塗物の形状や塗装条件などによって増減することがあります。