

塗 装 仕 様 書

塗 装 略 号 : D P - I		塗 装 仕 様 : 耐候性塗料塗り	
素 材 : 鉄 鋼 面			
部 位 : 屋 外			
下 地 調 整 : R C 種		種 別 : C 種	
規 格 : J I S K 5 6 5 9 A 種 上塗りⅠ級		塗 料 名 : セラMフッソDP	

工 程				規 格 番 号	塗 料 そ の 他	塗付量 (kg/m ²)	塗装間隔 (20℃)
錆止め塗料塗り	下地調整	1	汚れ、付着物除去	素地を傷つけないようにワイヤブラシ等により、除去する。			
		2	研磨紙ずり	研磨紙P240～320で全面を平らに研磨する。			
	下 塗 り			J A S S I 8 M - I 0 9	エスコンBマイルド 塗料用シンナーA	100 0～10	0.14 8時間以上 1ヶ月以内
1	研 磨 紙 ず り			研磨紙P120～220		—	—
2	中 塗 り			J I S K 5 6 5 9 A 種 中塗り	セラMDP中塗 塗料用シンナーA	100 0～5	0.14 4時間以上 10日以内
3	上 塗 り			J I S K 5 6 5 9 A 種 上塗り	セラMフッソDP 塗料用シンナーA	100 0～10	0.10 —

(注) Ⅰ. J A S S I 8 M - I 0 9 は日本建築学会材料規格である。

「塗付け量」と「所要量」について

- 「塗付け量」は、被塗装面単位面積あたりの塗装材料（希釈する前）の付着質量のことです。
- 「所要量」とは、被塗装面単位面積あたりの塗装材料（希釈する前）の使用質量のことです。
- 「所要量」は塗料のロス等を含みますので、「塗付け量」よりも多くなります。

※ 塗付量は被塗物の形状や塗装条件などによって増減することがあります。