

塗 装 仕 様 書

塗 装 略 号 : E P - G 塗 装 仕 様 : つや有り合成樹脂エマルションペイント塗り (特記)

素 材 : けい酸カルシウム板

部 位 : 屋 外 / 屋 内

下地調整： R B 種 種 別 ： B 種

規 格 : J I S K 5 6 6 0

塗料名： アレスアクアグロス

工 程			規 格 番 号		塗 料 そ の 他		塗 付 量 (kg/㎡)	塗 装 間 隔 (2 0℃)
下 地 調 整	1	既 存 塗 膜 の 除 去	劣化しぜい弱な部分を除去する。					
	2	汚 れ , 付 着 物 除 去	素地を傷つけないように除去する。					
	3	吸 込 止 め	塗料製造所 指定材料	アレス水性ケイカルシーラー 上 水		1 0 0	—	2時間以上 7日以内
	4	穴 埋 め ・ パ テ か い	J I S K 5 6 6 9	合成樹脂エマルションパテ（一般形）		釘頭、たたき跡、傷等を埋め、不陸を調整する。		
	5	研 磨 紙 ず り	研磨紙P 1 2 0 ～ 2 2 0				パテ乾燥後、表面を平らに研磨する。	
1	下 塗 り	J I S K 5 6 6 3	E P シ ー ラ ー 白 上 水		1 0 0 0 ～ 5 0	0 . 0 7	2時間以上 7日以内	
2	中 塗 り	J I S K 5 6 6 0	アレスアクアグロス 上 水		1 0 0 3 ～ 2 0	0 . 1 0	2時間以上 7日以内	
3	上 塗 り	J I S K 5 6 6 0	アレスアクアグロス 上 水		1 0 0 3 ～ 2 0	0 . 1 0	—	

(注) 1. 下地調整時の吸込止めを水性にした、オール水性システムになります。

2. 吸込止めは塗料製造所の指定するもの（弊社指定材料：アレス水性ケイカルシーラー）になります。

「塗付け量」と「所要量」について

「塗付け量」は、被塗装面単位面積あたりの塗装材料（希釈する前）の付着質量のことです。

「所要量」とは、被塗装面単位面積あたりの塗装材料（希釈する前）の使用質量のことです。

「所要量」は塗料のロス等を含みますので、「塗付け量」よりも多くなります。

※ 塗付量は被塗物の形状や塗装条件などによって増減することがあります。