

塗 装 仕 様 書

塗 装 略 号 : E P - G 塗 装 仕 様 : つや有り合成樹脂エマルジョンペイント塗り

素 材 : コンクリート・ALCパネル

部 位 : 屋 外 / 屋 内

下 地 調 整 : R B 種 種 別 : B 種

規 格 : J I S K 5 6 6 0

塗 料 名 : アレスアクアグロス

工 程			規 格 番 号		塗 料 そ の 他		塗付量 (kg/㎡)	塗装間隔 (２０℃)
下 地 調 整	1	既存塗膜の 除 去	ディスクサンダー，スクレーパー等により，劣化しぜい弱な部分等を除去する。					
	2	汚 れ ， 付着物除去	素地を傷つけないようにワイヤブラシ等により除去する。					
	3	下 地 調 整 塗 り	J I S A 6 9 1 6 C - 1	アレスカチオンWフィラー 上 水	1 0 0 5 0 ～ 6 5	—	2 4 時間以上 7 日以内	
			J I S A 6 9 1 6 C - 2	アレスカチオンWフィラー 上 水	1 0 0 4 0 ～ 5 0	—		
			J I S K 5 6 6 9	合成樹脂エマルションパテ（耐水形）				既存の塗膜の除去部分の不陸 を調整する。
4	研 磨 紙 ず り	研 磨 紙 P 1 2 0 ～ 2 2 0				乾燥後，全面を平らに研磨する。		
1	下 塗 り		J I S K 5 6 6 3	EPシーラー 白 上 水	1 0 0 0 ～ 5 0	0. 0 7	2 時間以上 7 日以内	
2	中 塗 り		J I S K 5 6 6 0	アレスアクアグロス 上 水	1 0 0 3 ～ 2 0	0. 1 0	2 時間以上 7 日以内	
3	上 塗 り		J I S K 5 6 6 0	アレスアクアグロス 上 水	1 0 0 3 ～ 2 0	0. 1 0	—	

(注) 1. 下地調整で下地調整塗りをする場合、不陸調整厚さが1mm以下ならC-1を、1～2mm程度ならC-2を用いる。

アレスカチオンWフィラーを適切な希釈を行い、塗りつけてください。

2. 合成樹脂エマルジョンパテは、外部に用いない。

「塗付け量」と「所要量」について

「塗付け量」は、被塗装面単位面積あたりの塗装材料（希釈する前）の付着質量のことです。

「所要量」とは、被塗装面単位面積あたりの塗装材料（希釈する前）の使用質量のことです。

「所要量」は塗料のロス等を含みますので、「塗付け量」よりも多くなります。

※ 塗付量は被塗物の形状や塗装条件などによって増減することがあります。