

## エポマリンシルバー

EPOMARINE SILVER

一般名称	エポキシ樹脂アルミニウムペイント				
適用規格	—				
系統	アミンアダクト硬化エポキシ樹脂アルミニウムペイント(2液1ペースト形)				
主な用途	【電力・プラント用】			など	
適用素材	鉄	亜鉛めっき	アルミ	ステンレス	コンクリート
	—	—	—	—	—

特長

- 1) 銀色の仕上がりが得られる。
- 2) 耐油性・耐溶剤性が優れている。
- 3) 強じん度、耐摩耗性が優れている。
- 4) ムラやスケ防止のため2回塗りの仕様となります。

塗料性状	塗料密度(比重)	1.09		
	溶剤密度(比重)	0.87		
	加熱残分	56%		
法令など	ベース	硬化剤	ペースト	
	劇物表示 (品名・含有率)	SDSをご参照ください		
	労安法上の 表示有害物	SDSをご参照ください		
	使用有機 溶剤種別	SDSをご参照ください		
	消防法による 危険物区分	第1石油類(非水溶性)	第1石油類(非水溶性)	引火性固体
	硬化剤の成分 による区分	変性脂肪族ポリアミン		
	ホルムアルデヒド 放散等級	—		

製品情報	ベース	硬化剤	ペースト	
	荷姿	6.25kgセット 4kg	1kg	1.25kg
	混合比(重量比)	ベース:硬化剤:アルミペースト=4:1:1.25		
	主な色(色相)	シルバー		

素地調整

- 被塗面は十分乾燥させ、汚れ等の不純物の付着がなく、清浄であること。
- 水洗により塩分、水溶性汚染物質を除去する。適切な洗浄剤や溶剤で、油やグリースを除去する。
- 詳細は塗装仕様書を参照ください。

使用方法	調合方法	ベースに対して硬化剤を所定の割合になるまで少しずつかき混ぜながら加えたのち下記のシンナーを規定内で混入し、十分攪拌したのち使用する。			
	熟成時間	30分	※規格に規定があるものは、それに準拠してください。		
	使用シンナー	標準	： テクトEPシンナー 夏期		： テクトEP遅乾シンナー
	希釈率(重量比)	エアレス： 0～10wt% ハケ・ローラー： 0～5wt%			
	エアレススプレー 塗装条件	2次圧 チップNo.	10MPa(100kg/cm <sup>2</sup> )以上 163-515~721	(日本グレイ社製)	

# エポマリンシルバー

## EPOMARINE SILVER

### 使用量と膜厚

塗装方法	標準膜厚		標準使用量 注)
	Dry(μm)	Wet(μm)	g/m <sup>2</sup> /回
エアレススプレー塗り	25	75	120
ハケ・ローラー塗り	25	75	90

注)標準使用量は、個々の条件によって異なります。

### 乾燥時間 塗装間隔 可使時間

項目		5℃	10℃	20℃	30℃	40℃	
乾燥時間	指触	2時間	2時間	1時間	30分	30分	
	半硬化	48時間	48時間	16時間	10時間	10時間	
標準塗装間隔 注)	最短	3日	3日	24時間	16時間	16時間	
	最長	10日	10日	7日	5日	5日	
可使時間		12時間	12時間	8時間	5時間	3時間	

注)上記数値は施工管理上の参考データです。規格に規定がある場合はそれを優先してください。

実施工においては塗膜異常がないことを確認したのちに、次工程塗装してください。下記の主な適用上塗塗料を塗り重ねる場合です。

作業禁止条件 気温 5℃以下、湿度(RH%)85以上

主な適用 強溶剤: ミリオンプライマー、エスコ、エポマリン、アルテクトなど

下塗塗料 弱溶剤: —

ハイソリット: —

水性: —

主な適用 強溶剤: —

上塗塗料 弱溶剤: —

ハイソリット: —

水性: —

耐熱温度(大気バクロ環境) 短時間 200℃耐用、長時間 100℃耐用  
(短時間とは、概ね1時間以内を目安としてください。)

施工管理 用特数値	希釈率(wt%)	SVR(%)	WET/DRY係数
	0	44.9	2.3
	5	42.2	2.4
	10	39.9	2.5

【理論WET膜厚】=【目標膜厚】÷【SVR】 式または  
【理論WET膜厚】=【目標膜厚】×【WET/DRY係数】式で  
希釈率毎の管理WET膜厚が算出できます。  
※SVR(Solid Volume Ratio)体積固形分であります。

安全情報 ○安全情報に関する詳細な内容は安全データシート(SDS)をご参照ください。  
○容器に記載している「安全衛生上の注意事項」をご確認の上、ご使用ください。  
○塗料が皮膚につくと人によってはカブレを起こすことがあるので、皮膚につかないように取り扱いください。

貯蔵条件 本製品は特に水分の影響を受けないように保管してください。  
高温多湿環境・直射日光を避け、密閉した状態で冷暗所で保管ください。

使用上の  
注意事項 1)本塗料は、本品を2回塗りの仕様となります。また、ハケ塗りではムラが生じやすいので、スプレー塗装を推奨します。  
2)被塗面の異物(研削材、タスト、油脂汚れ、水分)や粉化物などは塗装前に除去してください。  
3)薬品雰囲気の高い箇所では、塗膜が黒変することがあります。  
4)常時没水される場合は使用できません。  
5)塗料が皮膚につくと人によってはカブレをおこすことがあるので、皮膚につかないように取り扱ってください。  
本品の安全衛生上の取り扱いについては技術資料031「エポキシ樹脂塗料の使用上の注意」を参照してください。  
6)塗料の取り扱いについての一般的な注意事項の詳細は、SDS(安全データシート)を参照してください。