

メタラクトH5

METALACT H5

一般名称	エッティングプライマー											
適用規格	JIS K 5633:2002 1種 エッティングプライマー1種											
系統	ビニルブチラール樹脂短ばく形エッティングプライマー(2液形)											
主な用途	【非鉄金属面用】		【鉄塔・鉄骨用】		など							
適用素材	鉄	亜鉛めっき	アルミ	ステンレス	コンクリート							
	×	○	○	×	×							
特長	1)速乾性である。 2)軽金属・亜鉛めっき面と良く反応し、付着性の良い塗面をつくる。 3)上塗り塗料との付着性が優れている。											
塗料性状	塗料密度(比重) 0.89 溶剤密度(比重) 0.80 加熱残分 18%											
法令など	主剤 添加剤											
劇物表示 (品名・含有率)	四塩基性クロム酸亜鉛 9.0%											
労安法上の 表示有害物	イソプロピルアルコール 1-ブタノール メタノール 四塩基性クロム酸亜鉛											
イソプロピルアルコール	イソプロピルアルコール											
使用有機 溶剤種別	第2種有機溶剤等											
消防法による 危険物区分	第1石油類(非水溶性)											
第1石油類(水溶性)	—											
硬化剤の成分 による区分	—											
ホルムアルデヒド 放散等級	F☆☆☆☆(放散量0.12mg/L以下)											
製品情報	主剤 添加剤											
荷姿	16Kgセット 4Kgセット	12.8Kg 3.2Kg	3.2Kg 0.8Kg									
混合比(重量比)	主剤:添加剤=80:20											
主な色(色相)	黄色 27-60L											
※色相は近似であるため、塗板等にてご確認下さい。												
素地調整	○被塗面は十分乾燥させ、汚れ等の不純物の付着がなく、清浄であること。 ○水洗により塩分、水溶性汚染物質を除去する。適切な洗浄剤や溶剤で、油やグリースを除去する。 ○詳細は塗装仕様書を参照ください。											
使用方法	調合方法	主剤に対して添加剤を所定の割合になるまで少しづつかき混ぜながら加えたのち使用する。										
熟成時間	30分	※規格に規定があるものは、それに準拠してください。										
使用シンナー	メタラクトシンナー											
希釈率(重量比)	エアレス: 5~15wt% ハケ: 5~15wt%											
エアレススプレー	2次圧	8MPa(80Kg/cm ²)以上			(日本グレイ社製)							
塗装条件	チップNo.	163-511~615			(日本グレイ社製)							

メタラクトH5

METALACT H5

使用量と膜厚

塗装方法	標準膜厚		標準使用量(注) g/m ² /回
	Dry(μm)	Wet(μm)	
エアレススプレー塗り	5	50	100
ハケ塗り	5	50	60

注)標準使用量は、個々の条件によって異なります。

乾燥時間 塗装間隔 可使時間

項目		5°C	10°C	20°C	30°C	40°C	
乾燥時間	指触	—	—	—	—	—	
	半硬化	10分	10分	3分	1分	1分	
標準塗装間隔(注)	最短	2時間	2時間	1時間	1時間	1時間	
	最長	8時間	8時間	8時間	8時間	8時間	
可使時間		10時間	10時間	8時間	6時間	6時間	

注) 上記数値は施工管理上の参考データです。規格に規定がある場合はそれを優先してください。

実施工においては塗膜異常がないことを確認したのちに、次工程塗装してください。下記の主な適用上塗塗料を塗り重ねる場合です。

作業禁止条件 気温5°C以下、湿度(RH%)85以上

主な適用 下塗塗料	強溶剤:	—
	弱溶剤:	—
	ハイシリット:	—
	水性:	—
主な適用 上塗塗料	強溶剤:	—
	弱溶剤:	—
	ハイシリット:	—
	水性:	—

耐熱温度(大気バクロ環境) 短時間 80°C耐用、長時間 60°C耐用

(短時間とは、概ね1時間以内を目安としてください。)

施工管理 用特数値	希釈率(wt%)	SVR(%)	WET/DRY係数
0	8.8	11.4	
5	8.3	12.0	
15	7.5	13.3	

【理論WET膜厚】=【目標膜厚】÷【SVR】 式または
 【理論WET膜厚】=【目標膜厚】×【WET/DRY係数】式で
 希釈率毎の管理WET膜厚が算出できます。
 ※SVR(Solid Volume Ratio)体積固形分であります。

安全情報 ○安全情報に関する詳細な内容は製品安全データシート(MSDS)をご参照ください。

○容器に記載している「安全衛生上の注意事項」をご確認の上、ご使用ください。

○塗料が皮膚につくと人によってはカブレを起こすことがあるので、皮膚につかないように取り扱いください。

貯蔵条件 本製品は特に水分の影響を受けないように保管してください。

高温多湿環境・直射日光を避け、密閉した状態で冷暗所で保管ください。

使用上の
注意事項 1)高湿度の環境で塗装する場合はブラッシングしやすいので相対湿度80%以上では塗装に注意してください。

2)塗装間隔は厳守し8時間以内には必ず上塗りしてください。

3)赤さび、黒さび、白さび面へ塗装しても防錆効果が期待できません。

これらのさびは完全に除去してください。

4)アルコール系溶剤以外には溶けにくいので洗浄にも専用シンナーを使用してください。

5)浸水環境への適用は、耐水性が劣るため使用できません。

6)塗料の取り扱いについての一般的な注意事項の詳細は、MSDS(製品安全データシート)を参照してください。