

レタン6000

RETAN6000

一般名称	ポリウレタン樹脂塗料上塗				
適用規格	JIS K 5659:2018 鋼構造物用耐候性塗料 A種上塗り塗料3級				
系統	イソシアネート硬化ポリウレタン樹脂上塗塗料(2液形)				
主な用途	【電力・プラント用】		【鉄塔・鉄骨用】		など
適用素材	鉄	亜鉛めっき	アルミ	ステンレス	コンクリート
	—	—	—	—	—
特長	1) 耐候性に優れ、光沢保持性が特に優れている。 2) 乾燥が速い。 3) 耐海水性が優れている。 4) 耐油性が優れている。 5) ポリウレタン樹脂系およびエポキシ系下塗塗料との付着性が優れている。 6) 厚塗り性が優れている。				
塗料性状	塗料密度(比重)	1. 22(白)			
	溶剤密度(比重)	0. 90			
	加熱残分	58%(白)			
法令など	ベース		硬化剤		
	劇物表示 (品名・含有率)	—		—	
	労安法上の 表示有害物	キシレン 酢酸イソブチル エチルベンゼン		酢酸エチル	
	使用有機 溶剤種別	第2種有機溶剤等		第2種有機溶剤等	
	消防法による 危険物区分	第2石油類(非水溶性)		第1石油類(非水溶性)	
	硬化剤の成分 による区分	イソシアネート			
	ホルムアルデヒド 放散等級	—			
	ベース		硬化剤		
	荷姿	16kgセット 4kgセット	13. 6kg 3. 4kg	2. 4kg 0. 6kg	
	混合比(重量比)	ベース:硬化剤=85:15			
主な色(色相)	各色				
素地調整	○被塗面は十分乾燥させ、汚れ等の不純物の付着がなく、清浄であること。 ○水洗により塩分、水溶性汚染物質を除去する。適切な洗浄剤や溶剤で、油やグリースを除去する。 ○詳細は塗装仕様書を参照ください。				
使用方法	調合方法	ベースに対して硬化剤を所定の割合になるまで少しずつかき混ぜながら加えたのち下記のシンナーを規定内で混入し、十分攪拌したのち使用する。			
	熟成時間	不要 ※規格に規定があるものは、それに準拠してください。			
	使用シンナー	レタンシンナー			
	希釈率(重量比)	エアレス: 0～10wt% ハケ・ローラー: 0～5wt%			
	エアレススプレー 塗装条件	2次圧 : 10MPa(100kg／cm ²)以上 チップNo. :163－513～617			(日本グレイ社製)

レタン6000

RETAN6000

使用量と膜厚

塗装方法	標準膜厚		標準使用量 注)
	Dry(μm)	Wet(μm)	g/m ² /回
エアレススプレー塗り	35	100	180
ハケ・ローラー塗り	35	100	130

注)標準使用量は、個々の条件によって異なります。

乾燥時間 塗装間隔 可使時間

項目		5℃	10℃	20℃	30℃	40℃	
乾燥時間	指触	2時間	2時間	1時間	1時間	1時間	
	半硬化	16時間	16時間	10時間	6時間	6時間	
標準塗装間隔 注)	最短	24時間	24時間	16時間	10時間	8時間	
	最長	7日	7日	7日	7日	7日	
可使時間		8時間	6時間	5時間	3時間	2時間	

注)上記数値は施工管理上の参考データです。規格に規定がある場合はそれを優先してください。

実施工においては塗膜異常がないことを確認したのちに、次工程塗装してください。下記の主な適用上塗塗料を塗り重ねる場合です。

作業禁止条件 気温 0℃以下、湿度(RH%)85以上

主な適用 下塗塗料	強溶剤: レタン中塗E、エポマリン、エポマリンHB、エスコ、アルテクトなど 弱溶剤: — ハイソリット: — 水性: —
主な適用 上塗塗料	強溶剤: — 弱溶剤: — ハイソリット: — 水性: —

耐熱温度(大気バクロ環境) 短時間 200℃耐用、長時間 100℃耐用
(短時間とは、概ね1時間以内を目安としてください。)

施工管理 用特数値	希釈率(wt%)	SVR(%)	WET/DRY係数	【理論WET膜厚】=【目標膜厚】÷【SVR】 式または 【理論WET膜厚】=【目標膜厚】×【WET/DRY係数】式で 希釈率毎の管理WET膜厚が算出できます。 ※SVR(Solid Volume Ratio)体積固形分であります。
	0	43.1	2.3	
	5	40.3	2.5	
	10	37.9	2.6	

安全情報 ○安全情報に関する詳細な内容は製品安全データシート(MSDS)をご参照ください。
○容器に記載している「安全衛生上の注意事項」をご確認の上、ご使用ください。
○塗料が皮膚につくと人によってはカブレを起こすことがあるので、皮膚につかないように取り扱いください。

貯蔵条件 本製品は特に水分の影響を受けないように保管してください。
高温多湿環境・直射日光を避け、密閉した状態で冷暗所で保管ください。

使用上の
注意事項 1)被塗面が結露や霧で濡れている場合は、被塗面の乾燥を十分に確認したうえで塗装してください。
2)硬化剤は湿気を吸いやすいため、保管場所や保管状態には十分に注意してください。
3)希釈用・器具洗浄用シンナーは、レタン専用シンナーを使用してください。
アルコール系溶剤を含有しているシンナーは使用できません。
4)高温時には使用時限が特に短くなるので注意してください。
5)厚塗りしすぎると塗膜が発泡することがあります。
6)イソシアネート系硬化剤を用いているため、スプレーミストや蒸気に長時間接触(または吸引)すると、
喉頭炎やぜんそく状発作を生じることがあるので、接触(または吸引)しないように取り扱ってください。
また、塗料やスプレーミストが皮膚につくと、人によっては炎症やカブレを起こすことがあるので、
皮膚につかないように取り扱ってください。本塗料の安全衛生上の取り扱いについては、技術資料032
「ポリウレタン樹脂塗料の使用上の注意」を参照してください。
7)塗料の取り扱いについての一般的な注意事項の詳細は、MSDS(製品安全データシート)を参照してください。